

СП 64.13330.2017

СВОД ПРАВИЛ
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
TIMBER STRUCTURES
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ
СНИП II-25-80

Дата введения 2017-08-28

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - АО "НИЦ "Строительство" - ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. N 129/пр и введен в действие с 28 августа 2017 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 64.13330.2011 "СНиП II-25-80 Деревянные конструкции"

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

ВНЕСЕНЫ: Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 19 декабря 2017 г. N 1684/пр с 20.06.2018; Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 30 января 2019 г. N 62/пр с 31.07.2019; Изменение N 3, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 23 декабря 2021 г. N 988/пр с 24.01.2022

Изменения N 1, 2, 3 внесены изготовителем базы данных по тексту М.: Стандартинформ, 2018; М.: Стандартинформ, 2019

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий свод правил составлен с целью повышения уровня безопасности в зданиях и сооружениях людей и сохранности материальных ценностей в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", выполнения требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", повышения уровня гармонизации нормативных требований с европейскими и международными нормативными документами, применения единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки. Учитывались также требования Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и сводов правил системы

противопожарной защиты.

Работа выполнена институтом АО "НИЦ "Строительство" - ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко: канд. техн. наук А.А.Погорельцев (руководитель разработки), д-р техн. наук, проф. Л.М.Ковальчук, д-р техн. наук С.Б.Турковский, канд. техн. наук А.Д.Ломакин, канд. техн. наук И.П.Преображенская, канд. техн. наук Ю.Ю.Славик, канд. техн. наук П.Н.Смирнов, инж. И.А.Кондрашев, инж. А.Н.Пьянов, инж. Д.С.Солоницын, инж. М.А.Филимонов, при участии д-ра техн. наук, проф. А.Я.Найчука ("Институт БелНИИС" - НТЦ), д-ра техн. наук, проф. Д.К.Арленинова (МГСУ), д-ра техн. наук, проф. Е.Н.Серова (СПбГАСУ).

[Изменение N 2](#) к СП 64.13330.2017 разработано авторским коллективом АО "НИЦ "Строительство" - ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко (руководитель - канд. техн. наук А.А.Погорельцев).

[Изменение N 3](#) к СП 64.13330.2017 разработано авторским коллективом АО "НИЦ "Строительство" - ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко (руководитель разработки - канд. техн. наук А.А.Погорельцев, д-р наук С.Б.Турковский, канд. техн. наук А.Д.Ломакин, канд. техн. наук П.Н.Смирнов, К.А.Устименко, М.А.Филимонов).

(Измененная редакция, [Изм. N 2, 3](#)).

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий свод правил распространяется на методы проектирования и расчета конструкций из цельной и клееной древесины (далее - ДК), применяемых в общественной, жилищной, промышленной и других отраслях строительства в новых, эксплуатируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях.

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование ДК гидротехнических сооружений, мостов, фундаментов и свай.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

[ГОСТ 8486-86](#) Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

[ГОСТ 9077-82](#) Кварц молотый пылевидный. Общие технические условия

[ГОСТ 9463-2016](#) Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия

[ГОСТ 10587-84](#) Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные. Технические условия.

[ГОСТ 18288-87](#) Производство лесопильное. Термины и определения.

[ГОСТ 27751-2014](#) Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

[ГОСТ 30247.0-94](#) (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования

[ГОСТ 30247.1-94](#) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции

[ГОСТ 30403-2012](#) Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность

[ГОСТ Р 56705-2015](#) Конструкции деревянные для строительства. Термины и определения

[СП 14.13330.2018](#) "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах"

[СП 16.13330.2017](#) "СНиП II-23-81* Стальные конструкции" (с [изменениями N 1, N 2](#))

[СП 20.13330.2016](#) "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" (с [изменениями N 1](#), [N 2](#), [N 3](#))

[СП 28.13330.2017](#) "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии" (с [изменениями N 1](#), [N 2](#))

[СП 63.13330.2018](#) "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" (с [изменением N 1](#))

[СП 70.13330.2012](#) "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции" (с [изменениями N 1](#), [N 3](#), [N 4](#))

[СП 451.1325800.2019](#) Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования

[СП 452.1325800.2019](#) Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#), [2](#), [3](#)).

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем своде правил применены термины и определения по [ГОСТ 18288](#), [ГОСТ Р 56705](#).

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 ДК подразделяют (классифицируют) по основным признакам: функциональному назначению, условиям эксплуатации, сроку службы (приложение А).

4.2 При проектировании ДК следует руководствоваться требованиями [СП 70.13330](#), предусматривать их защиту от увлажнения, биоповреждения, от коррозии (для конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред) в соответствии с нормами по проектированию защиты строительных конструкций от коррозии [СП 28.13330](#), от воздействия огня в случае пожара в соответствии с [\[1\]](#), а также с учетом сейсмических воздействий при строительстве в сейсмических районах согласно [СП 14.13330](#).

4.3 ДК должны удовлетворять требованиям расчета по несущей способности (1-я группа предельных состояний) и по деформациям, не препятствующим нормальной эксплуатации (2-я группа предельных состояний), с учетом характера и длительности действия нагрузок.

4.4 ДК следует проектировать с учетом особенностей изготовления, а также условий их эксплуатации, транспортирования и монтажа.

4.5 ДК в условиях постоянного или периодического длительного нагрева допускается применять, если температура окружающего воздуха не превышает 50°C. Для конструкций из клееной древесины (далее - КДК) температура выше 35°C допускается при относительной влажности воздуха не менее 50%.

4.6 Долговечность ДК должна быть обеспечена конструктивными мерами в соответствии с указаниями раздела 9 и, в необходимых случаях, защитной обработкой, предусматривающей их предохранение от увлажнения, биоповреждения и возгорания.

(Измененная редакция, [Изм. N 1, 2](#)).

5 МАТЕРИАЛЫ

5.1 Для изготовления ДК следует применять древесину преимущественно хвойных пород. Древесину твердых лиственных пород следует использовать для нагелей, подушек и других деталей.

Примечание - Для конструкций деревянных опор воздушных линий электропередачи следует применять древесину сосны и лиственницы, а для конструкций опор линий электропередачи напряжением 35 кВ и менее, за исключением элементов стоек и приставок, заглубленных в грунт, и траверс, допускается применять древесину ели и пихты.

5.2 Качество древесины, используемой для элементов несущих ДК, должно соответствовать дополнительным требованиям, указанным в приложении Б.

Прочность древесины соответствующих сортов или классов прочности должна быть не ниже нормативных сопротивлений, приведенных в приложении В.

5.3 В зависимости от температурно-влажностных условий эксплуатации (классов условий эксплуатации) следует предъявлять требования к максимальным значениям эксплуатационной влажности древесины и учитывать зависимость ее прочности от этих значений.

Классификация условий эксплуатации приведена в таблице 1, особенности их учета при проектировании и изготовлении конструкций - в таблице А.2 приложения А.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

5.4 Не допускается применение КДК 1а, 1б и 2а классов функционального назначения (А.1 приложения А) для класса эксплуатации 1а (относительная влажность воздуха в зоне расположения конструкций менее 45% при температуре не выше 35°C, допускается кратковременное понижение минимальной влажности помещений в течение 2-3 нед. в году). Допускается применение КДК 2б и 3 классов функционального назначения при относительной влажности воздуха не менее 30%.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

5.5 В конструкциях из цельной древесины, эксплуатируемых в условиях классов эксплуатации 2, 3 и 4, когда усушка древесины не вызывает расстройств или увеличения податливости соединений, допускается применять древесину с влажностью не более 40% при условии ее защиты от гниения.

Таблица 1

Класс условий эксплуатации		Эксплуатационная влажность древесины, %	Максимальная относительная влажность воздуха при температуре 20°C, %
1 (сухой)	1а	Не более 8	40
	1б	Не более 10	50
2 (нормальный)		Не более 12	65
3 (влажный)		Не более 15	75
4 (мокрый)	4а	Не более 20	85
	4б	Более 20	Более 85
Примечания			
1 Допускается в качестве "эксплуатационной" принимать "равновесную" влажность древесины (рисунок А.1).			
2 Допускается кратковременное превышение максимальной влажности в течение 2-3 нед. в году.			

5.6 Древесина нагелей, вкладышей и других деталей должна быть прямослойной, без сучков и других пороков, влажность древесины не должна превышать 12%. Такие детали из древесины малостойких в отношении загнивания пород (береза, бук) следует подвергать антисептированию.

5.7 Величину сбега круглых лесоматериалов при расчете элементов конструкций следует принимать равной 0,8 см на 1 м длины, а для лиственницы - 1 см на 1 м длины.

5.8 Древесину слоистую из клееного шпона (LVL) используют в строительстве для несущих конструкций в основном из однонаправленного шпона и для несущих ограждающих конструкций, когда часть слоев шпона расположена в перпендикулярном направлении.

5.8а Древесину перекрестноклееную (ДПК) используют в качестве несущих и ограждающих конструкций (плит перекрытий и покрытий, панелей стен и перегородок и др.) и элементов обеспечения пространственной жесткости зданий и сооружений.

(Введен дополнительно, [Изм. N 3](#)).

5.9 Для конструкций клееных фанерных следует применять фанеру марки ФСФ, а также бакелизованную фанеру марки ФБС.

5.10 Плотность древесины, включая клееную, ДПК, фанеры и материала из однонаправленного шпона, для определения собственного веса конструкций при расчете следует принимать по приложению Г.

(Измененная редакция, [Изм. N 3](#)).

5.11 Клеи, используемые для склеивания древесины, ДПК, LVL и фанеры и для клеивания арматурных стержней, должны соответствовать таблице 2.

Другие клеи, не перечисленные в таблице 2, допускается использовать при условии, что их свойства и долговечность будут соответствовать требованиям, предъявляемым к типам клея.

(Измененная редакция, [Изм. N 3](#)).

Таблица 2

Тип клея	Склеиваемый материал	Класс функционального назначения А.1 приложения А	Класс условий эксплуатации (таблица 1)	Примеры клеев
1	Древесина, древесные плитные материалы	1-3	1-4	На основе резорциновых, фенолрезорциновых, фенолформальдегидных или меламиновых смол с предварительным перемешиванием компонентов
2		1б-3	1-3	На основе меламиновых смол с отдельным нанесением компонентов на склеиваемые поверхности
3		2б-3	1,2	На основе аминопластовых смол, эмульсионно-полимер-изоцианатные/аква-полимер-изоцианатные клеи повышенной водостойкости, полиуретановые однокомпонентные
4	Древесина с металлом	1-3	1-3	На основе эпоксидных смол

Таблица 2. (Измененная редакция, [Изм. N 1, 2, 3](#)).

5.12 Для стальных элементов деревянных конструкций следует применять стали в соответствии с [СП 16.13330](#) и арматурные стали в соответствии с [СП 63.13330](#).

5.13 В соединениях элементов конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивной по отношению к стали среды, следует использовать коррозионностойкие стали, алюминиевые сплавы, полимерные композиты, древесно-слоистые пластики ДСПБ, а также древесину твердых лиственных пород.

(Измененная редакция, [Изм. N 3](#)).

5.14 Для конструкций на клеенных стержнях следует использовать стержни повышенной прочности из стали, алюминиевых сплавов, полимерных композитов, древесно-слоистых пластиков и прямослойной древесины.

Стальные стержни следует выполнять из арматуры периодического профиля классов А300-А600 и из круглой стали и арматуры класса А240 с резьбой на всю расчетную длину (глубину) клеивания.

Высокопрочную винтовую арматуру следует использовать с четырехрядной винтовой формой профиля, в том числе с соответствующими гайками без сварки. Допускается использовать двухрядную винтовую арматуру с обязательной ориентацией выступов-ребер в направлении, совпадающем с направлением волокон древесины.

Для клеенных нагелей допускается использовать круглую сталь и арматуру класса А240 без нарезки (резьбы).

Стержни могут быть защищены от коррозии гальваническим или термодифузионным цинкованием толщиной до 60 мкм.

Стержни из алюминиевых сплавов должны иметь нарезку (резьбу) на всю расчетную длину (глубину) клеивания.

Стержни из полимерных композитных материалов следует выполнять из углекомполитов, стеклокомполитов, базальтокомполитов, арамидокмполитов.

(Измененная редакция, [Изм. N 1, 3](#)).

5.15 В композитных конструкциях из ДК и бетона (приложение Л) используют следующие материалы: ДК, бетон тяжелый классов В20 и выше, клеенные арматурные стержни, в соответствии с положениями приложения Ж.

5.16 Для защитной обработки ДК материалы следует выбирать в соответствии с положениями [СП 28.13330](#).

6 РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

6.1 Расчетные сопротивления древесины сосны, ели и лиственницы европейской отсортированной по сортам, следует определять по формуле

$$R^p = R^A m_{дл} \cdot \prod m_i, \quad (1)$$

где R^A - расчетное сопротивление древесины, МПа, приведенное в таблице 3, влажностью 12% для режима нагружения А, согласно таблице 4, в сооружениях 2-го класса функционального назначения, согласно приложению А, при сроке эксплуатации не более 50 лет;

$m_{дл}$ - коэффициент длительной прочности, соответствующий режиму длительности загрузки (таблица 4);

$\prod m_i$ - произведение коэффициентов условий работы (6.9).

Расчетные сопротивления для других пород древесины устанавливают путем умножения величин, приведенных в таблице 3, на переходные коэффициенты $m_{дл}$, указанные в таблице 5.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

Таблица 3

Напряженное состояние и характеристика элементов	Расчетное сопротивление R^A , МПа, для сортов древесины			
	Обозначение	1	2	3
1 Изгиб, сжатие и смятие вдоль волокон:	$R_{И}^A, R_{С}^A, R_{СМ}^A$			

а) элементы прямоугольного сечения [за исключением указанных в б), в)] высотой не более 50 см. При высоте сечения более 50 см [см. 6.9в)]		21	19,5	13
б) элементы прямоугольного сечения шириной от 11 до 13 см при высоте сечения от 11 до 50 см		22,5	21	15
в) элементы прямоугольного сечения шириной более 13 см при высоте сечения от 13 до 50 см		24	22,5	16,5
г) элементы из круглых лесоматериалов без врезок в расчетном сечении		-	24	15
2 Растяжение вдоль волокон:	R_p^A			
а) элементы из цельной древесины		15	10,5	-
б) клееные элементы		18	13,5	-
3 Сжатие и смятие по всей площади поперек волокон	$R_{с90}^A, R_{см90}^A$	2,7	2,7	2,7
4 Смятие поперек волокон местное:	$R_{см90}^A$			
а) в опорных частях конструкций, лобовых врубках и узловых примыканиях элементов		4,5	4,5	4,5
б) под шайбами при углах смятия от 90 до 60°		6	6	6
5 Скалывание вдоль волокон:	$R_{ск}^A$			
а) при изгибе элементов из цельной древесины		2,7	2,4	2,4
б) при изгибе клееных элементов		2,4	2,25	2,25
в) в лобовых врубках для максимального напряжения		3,6	3,2	3,2
г) местное в клеевых соединениях для максимального напряжения		3,2	3,2	3,2
6 Скалывание поперек волокон в соединениях:	$R_{ск90}^A$			
а) элементов из цельной древесины		1,5	1,2	0,9
б) клееных элементов		1,05	1,05	0,9
7 Растяжение поперек волокон элементов из клееной древесины	R_{R90}^A	0,23	0,15	0,12
8 Срез под углом к волокнам 45°	$R_{сп45}^A$	9	7,5	6
Срез под углом к волокнам 90°	$R_{сп90}^A$	16,5	13,5	12
Примечания				
1 В конструкциях построечного изготовления величины расчетных сопротивлений на растяжение, принятые по пункту 2а) настоящей таблицы, следует снижать на 30%.				
2 Расчетное сопротивление изгибу для элементов настила и обрешетки под кровлю из древесины 3-го сорта следует принимать равным 19,5 МПа.				

Таблица 3. (Измененная редакция, [Изм. N 1, 3](#)).

Таблица 4

Обозначение режимов нагружения	Характеристика режимов нагружения	Приведенное расчетное время действия нагрузки, с	Коэффициент длительной прочности $m_{дл}$

А	Линейно возрастающая нагрузка при стандартных машинных испытаниях	1-10	1,0
Б	Совместное действие постоянной и длительной временной нагрузок, напряжение от которых превышает 80% полного напряжения в элементах конструкций от всех нагрузок	108 -109	0,53
В	Совместное действие постоянной, длительной временной нагрузок и нагрузок от людей на перекрытия жилых и общественных зданий	106 -107	0,66
Г	Совместное действие постоянной и снеговой нагрузок	106 -107	0,66
Д	Совместное действие постоянной и ветровой нагрузок или постоянной, снеговой и ветровой нагрузок	103 -104	0,8
Е	Совместное действие постоянной и монтажной нагрузок	103 -104	0,8
Ж	Совместное действие постоянной и сейсмической нагрузок	10-102	0,92
И	Действие импульсных и ударных нагрузок	10-1 -10-8	1,1
К	Совместное действие постоянной и кратковременной снеговой нагрузок в условиях пожара	103 -104	0,8
Л	Для опор воздушных линий электропередачи - гололедная, монтажная, ветровая при гололеде, от тяжения проводов при температуре ниже среднегодовой и обрыва	104 -105	0,75
М	Для опор воздушных линий электропередачи - при обрыве проводов и тросов	10-1 -10-2	1,0
Примечание - Для определения процентов от полного напряжения для режима Б рассматриваются расчетные нагрузки.			

Таблица 4. (Измененная редакция, [Изм. N 2, 3](#)).

Таблица 5

Древесная порода	Коэффициент m_{II} для расчетных сопротивлений		
	растяжению, изгибу, сжатию и смятию вдоль волокон R_p , R_{II} , R_c , R_{cm}	сжатию и смятию поперек волокон R_{c90} , R_{cm90}	скалыванию $R_{ск}$
Хвойные			
1 Лиственница, кроме европейской	1,2	1,2	1
2 Кедр сибирский, кроме кедра Красноярского края	0,9	0,9	0,9
3 Кедр Красноярского края	0,65	0,65	0,65
4 Пихта	0,8	0,8	0,8
Твердые лиственные			
5 Дуб	1,3	2	1,3
6 Ясень, клен, граб	1,3	2	1,6

7 Акация	1,5	2,2	1,8
8 Береза, бук	1,1	1,6	1,3
9 Вяз, ильм	1	1,6	1
Мягкие лиственные			
10 Ольха, липа, осина, тополь	0,8	1	0,8

Примечание - Коэффициенты m_{II} , указанные в таблице, для конструкций опор воздушных линий электропередачи, изготавливаемых из не пропитанной антисептиками лиственницы (при влажности $\leq 25\%$), умножаются на коэффициент 0,85.

6.2 Расчетные сопротивления древесины и древесных материалов R^P , отсортированных по классам прочности, определяют по формуле

$$R^P = R^H m_{III} \cdot \prod m_i / \gamma_m, \quad (2)$$

где R^H - нормативная прочность материала, МПа, определенная с обеспеченностью 0,95, приведенная в приложении В;

γ_m - коэффициент надежности по материалу (таблица 6), определяемый из условия перехода от обеспеченности 0,95 для R^H к обеспеченности 0,99 для R^P по формуле

$$\gamma_m \geq (1 - \eta_H v) / (1 - \eta_P v), \quad (3)$$

$\eta_H = 1,65$ - квантиль в предполагаемой статистической функции распределения с обеспеченностью 0,95;

$\eta_P = 2,33$ - квантиль в предполагаемой статистической функции распределения с обеспеченностью 0,99;

v - коэффициент вариации (таблица 6).

Таблица 6

N п.п.	Напряженное состояние	Коэффициент вариации v	Коэффициент надежности по материалу γ_m
1	Изгиб	0,15	1,2
2	Сжатие и смятие вдоль волокон	0,13	1,15
3	Растяжение вдоль волокон	0,2	1,25
4	Скалывание вдоль волокон	0,2	1,25
5	Сжатие и смятие поперек волокон	0,13	1,15
6	Растяжение поперек волокон	0,25	1,4
7	Скалывание поперек волокон	0,2	1,25
8	Модуль упругости	0,15	-

6.3 Расчетные сопротивления бруса многослойного клееного из однонаправленного шпона LVL следует определять по формуле (1), где R^A принимать по таблице 7 с учетом коэффициентов условия работ $m_0, m_B, m_T, m_O, m_A, m_{C.C}, m_{C.M.}$.

(Измененная редакция, [Изм. N 1, 2](#)).

Таблица 7

N п.п.	Напряженное состояние	Расчетное сопротивление R^A , МПа, для сортов/классов прочности LVL			
		Обозначение	1/К45	2/К40	3/К35
1	Изгиб	$R_{\text{И}}^A$	39	34	30
2	Сжатие в плоскости листа вдоль волокон	$R_{\text{с}}^A, R_{\text{см}}^A$	32	30	27
3	Сжатие в плоскости листа поперек волокон	$R_{\text{с90}}^A, R_{\text{см90}}^A$	4,8	4,7	4,5
4	Сжатие из плоскости листа поперек волокон	$R_{\text{с90}}^{A'}, R_{\text{см90}}^{A'}$	2,4	2,3	2,3
5	Смятие местное в плоскости листа поперек волокон в опорных частях конструкций и узловых примыканиях	$R_{\text{см90}}^A$	7,5	7,4	7,25
6	Растяжение вдоль волокон	$R_{\text{р}}^A$	31	27	24
7	Растяжение поперек волокон в плоскости листа	$R_{\text{р90}}^A$	0,45	0,45	0,45
8	Скалывание вдоль волокон поперек плоскости листа	$R_{\text{ск}}^{A'}$	4,1	3,9	3,9
9	Скалывание вдоль волокон в плоскости листа	$R_{\text{ск}}^A$	3,2	3	2,9
10	Скалывание поперек волокон в плоскости листа	$R_{\text{см90}}^A$	1,5	1,5	1,5

Таблица 7 (Измененная редакция, [Изм. N 3](#)).

6.4 Расчетное сопротивление древесины местному смятию поперек волокон на части длины $R_{\text{см90}}$ (при длине незагруженных участков не менее длины площадки смятия и толщины элементов), кроме смятия в опорных частях конструкций, лобовых врубках и узловых примыканиях элементов и под шайбами при углах смятия от 90 до 60°, вычисляют по формуле

$$R_{\text{см90}}^A = R_{\text{с90}}^A \left(1 + \frac{80}{l_{\text{см}} + 12} \right), \quad (4)$$

где $R_{\text{с90}}^A$ - расчетное сопротивление древесины сжатию и смятию по всей поверхности поперек волокон;

$l_{\text{см}}$ - длина площадки смятия вдоль волокон древесины, мм.

6.5 Расчетное сопротивление древесины смятию под углом α к направлению волокон вычисляют по формуле

$$R_{\text{см}\alpha}^A = \frac{R_{\text{см}}^A}{1 + \left(\frac{R_{\text{см}}^A}{R_{\text{см90}}^A} - 1 \right) \sin^3 \alpha}. \quad (5)$$

6.6 Расчетное сопротивление древесины растяжению под углом α к направлению волокон вычисляют по формуле

$$R_{\text{пол}}^A = \frac{R_p^A}{1 + \left(\frac{R_p^A}{R_{p90}^A} - 1 \right) \sin^3 \alpha} \quad (6)$$

6.7 Расчетное сопротивление древесины скалыванию под углом α к направлению волокон определяется по формуле

$$R_{\text{скл}}^A = \frac{R_{\text{ск}}^A}{1 + \left(\frac{R_{\text{ск}}^A}{R_{\text{ск}90}^A} - 1 \right) \sin^3 \alpha} \quad (7)$$

6.8 Расчетные сопротивления строительной фанеры следует определять по формуле (1), где R^A должны принимать по таблице 8.

Таблица 8

Вид фанеры	Расчетное сопротивление R^A , МПа				
	растяжению в плоскости листа $R_{\text{ф.р}}^A$	сжатию в плоскости листа $R_{\text{ф.с}}^A$	изгибу из плоскости листа $R_{\text{ф.и}}^A$	скалыванию в плоскости листа $R_{\text{ф.ск}}^A$	срезу перпендикулярно плоскости листа $R_{\text{ф.ср}}^A$
1 Фанера клееная березовая марки ФСФ сортов В/ВВ, В/С, ВВ/С: а) 7-слойная толщиной 8 мм и более: вдоль волокон поперек волокон наружных слоев под углом 45° к волокнам б) 5-слойная толщиной 5-7 мм: вдоль волокон наружных слоев поперек волокон наружных слоев под углом 45° к волокнам	21 13,5 7 21 9 6	18 13 10,5 19,5 10,5 9	24 10 - 27 4,5 -	1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2	9 9 13,5 7,5 9 13,5
2 Фанера клееная из древесины лиственницы марки ФСФ сортов В/ВВ и ВВ/С 7-слойная толщиной 8 мм и более: вдоль волокон наружных слоев поперек волокон наружных слоев под углом 45° к волокнам	13,5 11,5 4,5	26 19,5 7,5	27 16,5 -	0,9 0,75 1,05	7,5 7,5 11,5
3 Фанера бакелизированная марки ФБС толщиной 7 мм и более: вдоль волокон наружных слоев поперек волокон наружных слоев под углом 45° к волокнам	48,5 36,5 25	42,5 35 32	50 38 -	2,7 2,7 2,7	16,5 18 24

Примечания

1 Расчетные сопротивления смятию и сжатию перпендикулярно плоскости листа для березовой фанеры марки ФСФ - $R_{ф.с90}^A = R_{ф.см90}^A = 6$ МПа и марки ФБС - $R_{ф.с90}^A = R_{ф.см90}^A = 12$ МПа.

2 Расчетные сопротивления растяжению перпендикулярно к плоскости листа - отрыв шпона принимают $R_{ф.р90}^A = 0,15$ МПа.

Таблица 8. (Измененная редакция, [Изм. N 2, 3](#)).

6.9 При определении расчетного сопротивления в соответствующих случаях следует применять коэффициенты условий работы:

а) для различных условий эксплуатации конструкций - коэффициент m_B , указанный в таблице 9;

б) конструкций, эксплуатируемых при установившейся температуре воздуха ниже плюс 35°C, - коэффициент $m_T = 1$; при температуре плюс 50°C - коэффициент $m_T = 0,8$. Для промежуточных значений температуры коэффициент принимают по интерполяции;

в) изгибаемых, внецентренно сжатых, сжато-изгибаемых и сжатых клееных элементов прямоугольного сечения высотой более 50 см значения расчетных сопротивлений изгибу и сжатию вдоль волокон - коэффициент m_B , указанный в таблице 10;

г) растянутых элементов с ослаблением в расчетном сечении и изгибаемых элементов из круглых лесоматериалов с подрезкой в расчетном сечении - коэффициент $m_D = 0,8$;

д) элементов, подвергнутых глубокой пропитке антипиренами под давлением, - коэффициент $m_a = 0,9$;

е) изгибаемых, внецентренно сжатых, сжато-изгибаемых и сжатых клееных деревянных элементов, в зависимости от толщины слоев, значения расчетных сопротивлений изгибу, скалыванию и сжатию вдоль волокон - коэффициент $m_{сд}$, указанный в таблице 11;

ж) гнутых элементов конструкций значения расчетных сопротивлений растяжению, сжатию и изгибу - коэффициент $m_{ТН}$, указанный в таблице 12;

и) в зависимости от срока службы - коэффициент $m_{с.с}$, указанный в таблице 13;

к) для смятия поперек волокон при режимах нагружения Г-К (таблица 4) - коэффициент $m_{сж} = 1,15$;

л) для опор воздушных линий электропередачи - коэффициент $m_{лэп} = 1,25$

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

Таблица 9

Условие эксплуатации (таблица 1)	1 и 2	3	4а	4б
Коэффициент m_B	1	0,9	0,85	0,75

Таблица 9. (Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

Таблица 10

Высота сечения, см	50 и менее	60	70	80	100	120 и более
Коэффициент m_B	1	0,96	0,93	0,90	0,85	0,8

Таблица 11

Толщина слоя, мм	10 и менее	19	26	33	42
Коэффициент $m_{СП}$	1,2	1,1	1,05	1,0	0,95

Таблица 12

Напряженное состояние	Обозначение расчетных сопротивлений	Коэффициент $m_{ТК}$ при отношении r_K / α			
		150	200	250	500 и более
Сжатие и изгиб	R_C, R_K	0,8	0,9	1	1
Растяжение	R_P	0,6	0,7	0,8	1
Примечание - r_K - радиус кривизны гнутой доски или бруса; α - толщина гнутой доски или бруса в радиальном направлении.					

Таблица 13

Вид напряженного состояния	Значение коэффициента $m_{с.с}$ при сроке службы сооружения		
	≤ 50 лет	75 лет	100 лет и более
Изгиб, сжатие, смятие вдоль и поперек волокон древесины	1,0	0,9	0,8
Растяжение и скалывание вдоль волокон древесины	1,0	0,85	0,7
Растяжение поперек волокон древесины	1,0	0,8	0,5
Примечание - Значение коэффициента $m_{с.с}$ для промежуточных сроков службы сооружения принимаются по линейной интерполяции.			

6.10 Расчетный модуль упругости (модуль сдвига) древесины и древесных материалов при расчете по предельным состояниям 2-й группы E^II (G^II) следует вычислять по формуле

$$E^II(G^II) = E_{ср}(G_{ср})m_{дл,Е}m_i, \quad (8)$$

где $E_{ср}$ ($G_{ср}$) - средний модуль упругости при изгибе (модуль сдвига), МПа, согласно приложению В

$m_{дл,Е}$ - коэффициент длительности для упругих характеристик, для режима нагружения Б (таблица 4) принимают равным 0,75, для режимов нагружения В и Г - 0,9, для остальных режимов нагружения - 1;

Πm_i - произведение коэффициентов условий работы [6.9а), 6.9б) и 6.9и)].

(Измененная редакция, [Изм. N 1, 2, 3](#)).

6.11 Расчетный модуль упругости (модуль сдвига) древесины и древесных материалов при расчете по предельным состояниям 1-й группы по деформированной схеме E^I (G^I) следует вычислять по формуле

$$E^I(G^I) = E_H(G_H) m_{дл,Е} \Pi m_i, \quad (9)$$

где $E_H(G_H)$ - нормативный модуль упругости при изгибе (нормативный модуль сдвига) с обеспеченностью 0,95, МПа, согласно приложению В;

$m_{дл,Е}$ и Πm_i - в соответствии с 6.10.

Коэффициент Пуассона древесины поперек волокон при напряжениях, направленных вдоль волокон, следует принимать равным $\nu_{90,0}=0,45$, а вдоль волокон при напряжениях, направленных поперек волокон, - $\nu_{0,90}=0,018$.

(Измененная редакция, [Изм. N 1, 3](#)).

6.12 Расчетный модуль упругости в расчетах конструкций (кроме опор ЛЭП) на устойчивость следует принимать равным для древесины и LVL $E^I=300 R_c^H$ (R_c^H - нормативное сопротивление сжатию вдоль волокон, принимаемое по приложению Г), а модуль сдвига относительно осей, направленных вдоль и поперек волокон, - $G_{0,90}^I=0,05 E^I$; для фанеры - $E_{\Phi}^I=250 R_{\Phi,c}^H$; $G_{\Phi}^I = E_{\Phi}^I / E_{\Phi}$ (E_{Φ}, G_{Φ} принимаются по приложению В).

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

6.13 Физико-механические характеристики древесины и LVL приведены в приложении В.

6.14 Нормативные сопротивления ДПК, приведенные в таблице 13а, должны определяться с учетом количества слоев и особенностей технологии производства в соответствии с нормативными документами на изготовление.

(Введен дополнительно, [Изм. N 3](#)).

Таблица 13а

Напряженное состояние	Нормативные сопротивления, МПа
Для нагрузок, приложенных перпендикулярно плоскости плиты	
1 Изгиб	$R_{и90}^H$
2 Сжатие поперек волокон	$R_{с,90}^H$
3 Скалывание при изгибе	$R_{ск,90}^H$
Для нагрузок, приложенных в плоскости плиты	
4 Изгиб	$R_{и,0}^H$
5 Сжатие вдоль наружных слоев	$R_{с,0,0}^H$
6 Сжатие поперек наружных слоев	$R_{с,0,90}^H$
7 Скалывание при изгибе	$R_{ск,и}^H$

Таблица 13а (Введена дополнительно, [Изм. N 3](#)).

7 РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ 1-Й ГРУППЫ

ЦЕНТРАЛЬНО-РАСТЯНУТЫЕ И ЦЕНТРАЛЬНО-СЖАТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

7.1 Расчет центрально-растянутых элементов следует производить по формуле

$$\frac{N}{F_{нт}} \leq R_p \text{ (или } \leq R_{д.ш}^p \text{)}, \quad (10)$$

где N - расчетная продольная сила;

R_p - расчетное сопротивление древесины растяжению вдоль волокон;

$R_{д.ш}^p$ - то же, для древесины из однонаправленного шпона (6.3);

$F_{нт}$ - площадь нетто поперечного сечения элемента.

При определении $F_{нт}$ ослабления, расположенные на участке длиной не более 200 мм, следует принимать совмещенными в одном сечении.

7.2 Расчет центрально-сжатых элементов постоянного цельного сечения следует производить по формулам:

а) на прочность

$$\frac{N}{F_{нт}} \leq R_c \text{ (или } \leq R_{д.ш}^c \text{)}; \quad (11)$$

б) на устойчивость

$$\frac{N}{\varphi F_{расч}} \leq R_c \text{ (или } \leq R_{д.ш}^c \text{)}; \quad (12)$$

где R_c - расчетное сопротивление древесины сжатию вдоль волокон;

$R_{д.ш}^c$ - то же, для древесины из однонаправленного шпона;

φ - коэффициент продольного изгиба, определяемый согласно 7.3;


$F_{нт}$ - площадь нетто поперечного сечения элемента;

$F_{расч}$ - расчетная площадь поперечного сечения элемента, принимаемая равной:

при отсутствии ослаблений или ослаблениях в опасных сечениях, не выходящих на кромки [рисунок 1 а)], если площадь ослаблений не превышает 25% $F_{бр}$, $F_{расч} = F_{бр}$, где $F_{бр}$ - площадь сечения брутто; при ослаблениях, не выходящих на кромки, если площадь ослабления превышает 25% $F_{бр}$, $F_{расч} = 4/3 F_{нт}$; при симметричных ослаблениях, выходящих на кромки [рисунок 1 б)] $F_{расч} = F_{нт}$.

Для ДПК $F_{рас}$ определяют без учета слоев, расположенных перпендикулярно направлению нормальных напряжений.

(Измененная редакция, [Изм. N 3](#)).



а) - не выходящие на кромку; б) - выходящие на кромку

Рисунок 1 - Ослабление сжатых элементов

7.3 Коэффициент продольного изгиба φ следует определять по формулам:

при гибкости элемента $\lambda \leq 70$

$$\varphi = 1 - \alpha \left(\frac{\lambda}{100} \right)^2; \quad (13)$$

при гибкости элемента $\lambda > 70$

$$\varphi = \frac{A}{\lambda^2}, \quad (14)$$

где коэффициент $\alpha = 0,8$ для древесины и $\alpha = 1,0$ для LVL и фанеры;

коэффициент $A = 3000$ для древесины и $A = 2500$ для фанеры и древесины из однонаправленного шпона.

7.4 Гибкость элементов цельного сечения определяют по формуле

$$\lambda = \frac{l_0}{r}, \quad (15)$$

где l_0 - расчетная длина элемента;

r - радиус инерции сечения элемента с максимальными размерами брутто относительно осей x и y .

Для ДПК при вычислении радиуса инерции $F_{рас}$ и $I_{рас}$ определяют без учета слоев, расположенных перпендикулярно направлению нормальных напряжений.

(Измененная редакция, [Изм. N 3](#)).

7.5 Расчетную длину элемента l_0 следует определять умножением его свободной длины l на коэффициент μ_0 :

$$l_0 = l\mu_0 \quad (16)$$

согласно 7.23.

7.6 Составные элементы на податливых соединениях, опертые всем сечением, следует рассчитывать на прочность и устойчивость по формулам (11) и (12), при этом $F_{нт}$ и $F_{рас}$ определять как суммарные площади всех ветвей. Гибкость составных элементов λ следует определять с учетом податливости соединений по формуле

$$\lambda = \sqrt{(\mu_y \lambda_y)^2 + \lambda_I^2}, \quad (17)$$

где λ_y - гибкость всего элемента относительно оси y (рисунок 2), вычисленная по расчетной длине элемента l_0 без учета податливости;

λ_I - гибкость отдельной ветви относительно оси I-I (рисунок 2), вычисленная по расчетной длине ветви l_1 ; при l_1 меньше семи толщин b_I ветви принимаются с $\lambda_I = 0$;

μ_y - коэффициент приведения гибкости, определяемый по формуле

$$\mu_y = \sqrt{1 + k_c \frac{b h n_{ш}}{l_0^2 n_c}}, \quad (18)$$

где b и h - ширина и высота поперечного сечения элемента, см;

$n_{ш}$ - расчетное число швов в элементе, определяемое числом швов, по которым суммируется взаимный сдвиг элементов [на рисунке 2 а) - четыре шва, на рисунке 2 б) - пять швов];

l_0 - расчетная длина элемента, м;

n_c - расчетное число срезов связей в одном шве на 1 м элемента (при нескольких швах с различным числом срезов следует принимать среднее для всех швов число срезов);

k_c - коэффициент податливости соединений, который следует определять по формулам таблицы 14.

Таблица 14


Вид связей	Коэффициент k_c	
	при центральном сжатии	сжатии с изгибом
1 Гвозди, шурупы	$\frac{1}{10d^2}$	$\frac{1}{5d^2}$
2 Стальные цилиндрические нагели:		

а) диаметром $\leq \frac{1}{4}$ толщины соединяемых элементов	$\frac{1}{5d^2}$	$\frac{1}{2,5d^2}$
б) диаметром $> \frac{1}{4}$ толщины соединяемых элементов	$\frac{1,5}{ad}$	$\frac{1}{ad}$
3 Вклеенные стержни из арматуры А400-А600	$\frac{1}{10d^2}$	$\frac{1}{5d^2}$
4 Дубовые цилиндрические нагели	$\frac{1}{d^2}$	$\frac{1,5}{d^2}$
5 Дубовые пластинчатые нагели	-	$\frac{1,4}{\delta b_{\text{III}}}$
6 Клей	0	0
Примечание - Диаметры гвоздей, шурупов, нагелей и вклеенных стержней d , толщина элементов a , ширина b_{III} и толщина δ пластинчатых нагелей должны быть выражены в сантиметрах.		

При определении k_c диаметр гвоздей следует принимать не более 0,1 толщины соединяемых элементов. Если размер заземленных концов гвоздей менее $4d$, то срезы в примыкающих к ним швах в расчете не учитывают. Значение k_c соединений на стальных цилиндрических нагелях следует определять по толщине a более тонкого из соединяемых элементов.

При определении k_c диаметр дубовых цилиндрических нагелей следует принимать не более 0,25 толщины более тонкого из соединяемых элементов.

Связи в швах следует расставлять равномерно по длине элемента. В шарнирно-опертых прямолинейных элементах допускается в средних четвертях длины ставить связи в половинном количестве, вводя в расчет по формуле (18) величину n_c , принятую для крайних четвертей длины элемента.



а) - с прокладками; б) - без прокладок

Рисунок 2 - Составные элементы

Гибкость составного элемента, вычисленную по формуле (17), следует принимать не более гибкости λ_1 отдельных ветвей, рассчитываем по формуле

$$\lambda = \frac{l_1}{\sqrt{\sum I_{i,бр} / F_{бр}}}, \quad (19)$$

где $\sum I_{i,бр}$ - сумма моментов инерции брутто поперечных сечений отдельных ветвей относительно собственных осей, параллельных оси y (рисунок 2);

$F_{бр}$ - площадь сечения брутто элемента;

l_1 - расчетная длина ветви элемента.

Гибкость составного элемента относительно оси, проходящей через центры тяжести сечений всех ветвей (ось x на рисунке 2), следует определять как для цельного элемента, т.е. без учета податливости связей, если ветви нагружены равномерно. В случае неравномерно нагруженных ветвей следует руководствоваться 7.7.

Если ветви составного элемента имеют различное сечение, то расчетную гибкость λ_1 ветви в формуле (17) следует принимать равной

$$\lambda_1 = \frac{l_1}{\sqrt{\sum I_{i,бр} / F_{бр}}}, \quad (20)$$

определение l_1 приведено на рисунке 2.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

7.7 Составные элементы на податливых соединениях, часть ветвей которых не оперта по концам, допускается рассчитывать на прочность и устойчивость по формулам (11), (12) при соблюдении следующих условий:

а) площади поперечного сечения элемента $F_{нт}$ и $F_{расч}$ следует определять по сечению опертых ветвей;

б) гибкость элемента относительно оси y (рисунок 2) определяют по формуле (11)*; при этом момент инерции вычисляют с учетом всех ветвей, а площадь - только опертых;

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать "по формуле (17)". - Примечание изготовителя базы данных.

в) при определении гибкости относительно оси x (рисунок 2) момент инерции следует вычислять по формуле

$$I = I_o + 0,5I_{но}, \quad (21)$$

где I_o и $I_{но}$ - моменты инерции поперечных сечений соответственно опертых и неопертых ветвей.

7.8 Расчет на устойчивость центрально-сжатых элементов переменного по высоте сечения следует выполнять по формуле

$$\frac{N}{\varphi F_{\max} k_{жN}} \leq R_c \text{ (или } \leq R_{ц.ш}^c \text{)}, \quad (22)$$

где $F_{\max}$ - площадь поперечного сечения брутто с максимальными размерами;

$k_{жN}$ - коэффициент, учитывающий переменность высоты сечения, определяемый по таблице Г.2 приложения Г* (для элементов постоянного сечения $k_{жN}=1$);

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать "по таблице Е.2 приложения Е". - Примечание изготовителя базы данных.

φ - коэффициент продольного изгиба, определяемый по 7.3 для гибкости, соответствующей сечению с максимальными размерами.

ИЗГИБАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

7.9 Расчет изгибаемых элементов, обеспеченных от потери устойчивости плоской формы деформирования (см. 7.14 и 7.15), на прочность по нормальным напряжениям следует выполнять по формуле

$$\frac{M}{W_{расч}} \leq R_n \text{ (или } \leq R_{ц.ш}^n \text{)}, \quad (23)$$

где M - расчетный изгибающий момент;

R_n - расчетное сопротивление изгибу;

$R_{д.ш}^H$ - расчетное сопротивление изгибу древесины из однонаправленного шпона;

$W_{расч}$ - расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента; для цельных элементов $W_{расч} = W_{нт}$.

Для ДПК при вычислении $W_{расч}$ расчетный момент инерции определяют без учета слоев, расположенных перпендикулярно направлению нормальных напряжений.

Для изгибаемых составных элементов на податливых соединениях расчетный момент сопротивления следует принимать равным моменту сопротивления нетто $W_{нт}$, умноженному на коэффициент k_w ; значения k_w для элементов, составленных из одинаковых слоев, приведены в таблице 15. При определении $W_{нт}$ ослабления сечений, расположенные на участке элемента длиной не более 200 мм, принимают совмещенными в одном сечении.

(Измененная редакция, [Изм. N 3](#)).

Таблица 15

Коэффициент	Число слоев в элементе	Значение коэффициента для расчета изгибаемых составных элементов при пролетах, м			
		2	4	6	9 и более
k_w	2	0,7	0,85	0,9	0,9
	3	0,6	0,8	0,85	0,9
	10	0,4	0,7	0,8	0,85
$k_{ж}$	2	0,45	0,65	0,75	0,8
	3	0,25	0,5	0,6	0,7
	10	0,07	0,2	0,3	0,4
Примечания					
1 Для промежуточных значений величины пролета и числа слоев коэффициенты определяются интерполяцией.					
2 Для составных балок на наклонно вклеенных связях при числе слоев не более четырех независимо от пролета, следует принимать $k_w=0,95$, $k_{ж}=0,9$.					

7.10 Расчет изгибаемых элементов на прочность по скалыванию следует выполнять по формуле

$$\frac{QS'_{бр}}{I_{бр}b_{рас}} \leq R_{ск} \text{ (или } < R_{д.ш}^{ск} \text{)}, \quad (24)$$

где Q - расчетная поперечная сила;

$S'_{бр}$ - статический момент брутто сдвигаемой части поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;

$I_{бр}$ - момент инерции брутто поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;

$b_{рас}$ - расчетная ширина сечения элемента;

$R_{ск}$ - расчетное сопротивление скалыванию при изгибе;

$R_{д.ш}^{ск}$ - расчетное сопротивление скалыванию при изгибе древесины из однонаправленного шпона.

Для ДПК $S'_{бр}$ и $I_{бр}$ определяют без учета слоев, расположенных перпендикулярно направлению сдвига. Границу сдвигаемой части назначают в зависимости от направления волокон в среднем слое:

- при направлении волокон среднего слоя вдоль направления сдвига границей сдвигаемой части является клеевой шов между средним и соседним слоями;
- при направлении волокон среднего слоя поперек направления сдвига границей сдвигаемой части является нейтральная ось.

(Измененная редакция, [Изм. N 3](#)).

7.11 Число срезов связей n_c , равномерно расставленных в каждом шве составного элемента на участке с однозначной эпюрой поперечных сил, следует определять по формуле

$$n_c \geq \frac{1,5(M_B - M_A)S_{бр}}{TI_{бр}}, \quad (25)$$

где M_A , M_B - изгибающие моменты в начальном А и конечном В сечениях рассматриваемого участка;

T - расчетная несущая способность связи в данном шве.

Примечание - При наличии в шве связей разной несущей способности, но одинаковых по характеру работы (например, нагелей и гвоздей), их несущие способности следует суммировать.

7.12 Расчет элементов цельного сечения на прочность при косом изгибе следует выполнять по формуле

$$\frac{M_x}{W_x} + \frac{M_y}{W_y} \leq R_n \text{ (или } R_{д.ш}^n \text{)}, \quad (26)$$

где M_x и M_y - составляющие расчетного изгибающего момента для главных осей сечения x и y ;

W_x и W_y - моменты сопротивлений поперечного сечения нетто относительно главных осей сечения x и y .

7.13 Криволинейные (гнутые) участки (рисунок 3) КДК, изгибаемые моментом M , уменьшающим их кривизну, следует рассчитывать по формулам кривых брусев:

а) по тангенциальным нормальным напряжениям на внутренней и наружной кромках бруса:

$$\sigma_{\theta,в} = M \cdot (r_0 - r_1) / (F y_0 r_1) \leq R_n; \quad (27)$$

$$\sigma_{\theta,н} = M \cdot (r_2 - r_0) / (F y_0 r_2) \leq R_n, \quad (28)$$

где $\sigma_{\theta,в}$, $\sigma_{\theta,н}$ - соответственно тангенциальные нормальные напряжения на внутренней (ближней к центру кривизны) и наружной кромках бруса;

M - расчетный изгибающий момент;

r , r_0 , r_1 и r_2 - соответственно радиусы кривизны геометрической оси, нейтрального слоя, внутренней и наружной кромок бруса;

F - площадь поперечного сечения кривого бруса;

$y_0 = I / (Fr)$ - смещение нейтрального слоя от геометрической оси криволинейного участка;

I - момент инерции поперечного сечения кривого бруса;

R_H - расчетное сопротивление древесины изгибу;

б) по максимальным радиальным нормальным напряжениям

$$\sigma_{r \max} = \left(\frac{M}{E y_0} \right) \cdot \left[\frac{r_0}{r_1} - \ln \left(\frac{r_0}{r_1} \right) - 1 \right] \leq R_{p90}, \quad (29)$$

где R_{p90} - расчетное сопротивление ДК растяжению поперек волокон.




Рисунок 3 - Расчетная схема кривого бруса при чистом изгибе

При невыполнении условия по формуле (29) допускается выполнять усиление постановкой вклеенных или ввинченных стержней, рассчитанных на восприятие растягивающего усилия, определяемого по формуле

$$N_s = 5 \left(\sigma_{r \max} - 0,8 R_{p90} \right) \frac{b h^2}{l_2}, \quad (29a)$$

где l_2 - длина хорды криволинейного участка, на котором не выполняется условие по формуле (29).

(Измененная редакция, [Изм. N 3](#)).

7.14 Расчет на устойчивость плоской формы деформирования изгибаемых элементов прямоугольного постоянного сечения следует выполнять по формуле

$$\frac{M}{\varphi_M W_{br}} \leq R_H \text{ (или } \leq R_{д.ш}^H \text{)}, \quad (30)$$

где M - максимальный изгибающий момент на рассматриваемом участке l_p ;

W_{br} - максимальный момент сопротивления брутто на рассматриваемом участке l_p .

Коэффициент φ_M для изгибаемых элементов прямоугольного постоянного поперечного сечения, шарнирно закрепленных от смещения из плоскости изгиба и закрепленных от поворота вокруг продольной оси в опорных сечениях, следует вычислять по формуле

$$\varphi_M = 140 \frac{b^2}{l_p h} k_\Phi, \quad (31)$$

где l_p - расстояние между опорными сечениями элемента, а при закреплении сжатой кромки элемента в промежуточных точках от смещения из плоскости изгиба - расстояние между этими точками;

b - ширина поперечного сечения;

h - максимальная высота поперечного сечения на участке l_p ;

k_Φ - коэффициент, зависящий от формы эпюры изгибающих моментов на участке l_p , определяемый по таблице Е.1 приложения Е.

При расчете изгибаемых элементов с линейно меняющейся по длине высотой и постоянной шириной поперечного сечения, не имеющих закреплений из плоскости по растянутой от момента M кромке, или при $m < 4$ коэффициент φ_M по формуле (31) следует умножать на дополнительный коэффициент $k_{жМ}$. Значения $k_{жМ}$ приведены в таблице Е.3 приложения Е; при $m \geq 4$ $k_{жМ} = 1$.

При подкреплении из плоскости изгиба в промежуточных точках растянутой кромки элемента на участке l_p коэффициент φ_M , вычисляемый по формуле (31), следует умножать на коэффициент $k_{пМ}$:

$$k_{пМ} = 1 + \left[0,142 \frac{l_p}{h} + 1,76 \frac{h}{l_p} + 1,4 \alpha_p - 1 \right] \frac{m^2}{m^2 + 1}, \quad (32)$$

где α_p - центральный угол в радианах, определяющий участок l_p элемента кругового очертания (для прямолинейных элементов $\alpha_p = 0$);

m - число подкрепленных (с одинаковым шагом) точек растянутой кромки на участке

l_p (при $m \geq 4$ величину $\frac{m^2}{m^2 + 1}$ следует принимать равной 1).

7.15 Проверку устойчивости плоской формы деформирования изгибаемых элементов постоянного двутаврового или коробчатого поперечного сечений следует производить в тех случаях, когда

$$l_p \geq 7b, \quad (33)$$

где b - ширина сжатого пояса поперечного сечения.

Расчет следует выполнять по формуле

$$\frac{M}{\varphi W_{бр}} \leq R_c \text{ (или } \leq R_{дш}^c \text{)}, \quad (34)$$

где Φ - коэффициент продольного изгиба из плоскости изгиба сжатого пояса элемента, определяемый по 7.3;

R_c - расчетное сопротивление сжатию;

$R_{дш}^c$ - расчетное сопротивление сжатию древесины из однонаправленного шпона LVL;

$W_{бр}$ - момент сопротивления брутто поперечного сечения; в случае фанерных стенок - приведенный момент сопротивления в плоскости изгиба элемента.

ЭЛЕМЕНТЫ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ДЕЙСТВИЮ ОСЕВОЙ СИЛЫ С ИЗГИБОМ

7.16 Расчет внецентренно растянутых и растянуто-изгибаемых элементов по нормальным напряжениям следует выполнять по формуле

$$\frac{N}{F_{расч}} + \frac{M_{Д} R_p}{W_{расч} R_{и}} \leq R_p, \quad (35)$$

где $M_{Д}$ - изгибающий момент от действия поперечных и продольных нагрузок, определяемый из расчета по деформированной схеме;

$W_{расч}$ - расчетный момент сопротивления поперечного сечения (см. 7.9);

$F_{расч}$ - площадь расчетного сечения нетто.

Для древесины из однонаправленного шпона в формуле (35) следует использовать соответствующие значения расчетных сопротивлений.

Допускается в расчете вместо $M_{Д}$ использовать M - изгибающий момент в расчетном сечении без учета дополнительного момента от продольной силы.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

7.17 Расчет на прочность по нормальным напряжениям внецентренно сжатых и сжато-изгибаемых элементов следует выполнять по формуле

$$\frac{N}{F_{расч}} + \frac{M_{Д}}{W_{расч}} \leq R_c \text{ (или } \leq R_{дш}^c \text{)}. \quad (36)$$

Примечания

1 Для шарнирно-опертых сжато-изгибаемых и внецентренно сжатых элементов при симметричных эпюрах изгибающих моментов синусоидального, параболического, полигонального и близких к ним очертаний, а также для консольных элементов $M_{Д}$ допускается выполнять по формуле

$$M_{Д} = \frac{M}{\xi}, \quad (37)$$

где ξ - коэффициент, изменяющийся от 1 до 0, учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие прогиба элемента, рассчитываемый по формуле

$$\xi = 1 - \frac{N}{\varphi R_c F_{бр}}, \quad (38)$$

M - изгибающий момент в расчетном сечении без учета дополнительного момента от продольной силы;

φ - коэффициент, рассчитываемый по формуле (14);

R_c - расчетное сопротивление сжатию вдоль волокон древесины или древесины из однонаправленного шпона.

2 В тех случаях, когда в шарнирно-опертых элементах эпюры изгибающих моментов имеют треугольное или прямоугольное очертание, коэффициент по формуле (38) следует умножать на поправочный коэффициент k_H .

$$k_H = \alpha_H + \xi(1 - \alpha_H), \quad (39)$$

где α_H - коэффициент, который следует принимать равным 1,22 при эпюрах изгибающих моментов треугольного очертания (от сосредоточенной силы) и 0,81 - при эпюрах прямоугольного очертания (от постоянного изгибающего момента).

3 При несимметричном нагружении шарнирно-опертых элементов величину изгибающего момента M_D допускается определять по формуле

$$M_D = \frac{M_c}{\xi_c} + \frac{M_k}{\xi_k}, \quad (40)$$

где M_c и M_k - изгибающие моменты в расчетном сечении элемента от симметричной и кососимметричной составляющих нагрузки;

ξ_c и ξ_k - коэффициенты, рассчитываемые по формуле (38) при величине гибкости, соответствующей симметричной и кососимметричной формам продольного изгиба.

4 Для элементов, переменных по высоте сечения, площадь $F_{бр}$ в формуле (38) следует принимать для максимального по высоте сечения, а коэффициент φ - умножать на коэффициент $k_{жN}$, принимаемый по таблице Е.2 приложения Е.

5 При отношении напряжений от изгиба к напряжениям от сжатия менее 0,1, сжато-изгибаемые элементы следует проверять также на устойчивость по формуле (12) без учета изгибающего момента.

7.18 Расчет на прочность по скалыванию сжато-изгибаемых элементов следует выполнять по формуле (24), внецентренно сжатых - по формуле

$$\frac{QS'_{бр}}{I_{бр} b_{рас}} + \Delta\tau \leq R_{ск}, \quad (41)$$

где Q - расчетная поперечная сила;

N - расчетная продольная сила;

$S'_{бр}$ - статический момент брутто сдвигаемой части поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;

$I_{бр}$ - момент инерции брутто поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;

$$\Delta\tau = \frac{0,75Ne}{bh^2};$$

$b_{рас}$ и $h_{рас}$ - расчетные ширина и высота сечения элемента;

e - эксцентриситет передачи усилия N ;

$R_{ск}$ - расчетное сопротивление скалыванию при изгибе древесины или древесины из однонаправленного шпона.

7.19 Криволинейные (гнутые) участки сжато-изгибаемых клееных деревянных конструкций следует рассчитывать по формулам кривых брусьев (см. 7.13):

а) на внутренней кромке

$$\sigma_{в,в} = N/F + M_D \cdot (r_0 - r_1) / Fy_0r_1; \quad (42)$$

б) на наружной кромке

$$\sigma_{в,н} = -N/F + M_D \cdot (r_2 - r_0) / Fy_0r_2. \quad (43)$$

где N и M_D - абсолютные значения внутренних усилий.

(Измененная редакция, [Изм. N 2, 3](#)).

7.20 Расчет на устойчивость плоской формы деформирования сжато-изгибаемых элементов следует выполнять по формуле

$$\frac{N}{\varphi_R^R F_{бр}} + \left(\frac{M_D}{\varphi_M R_{н} W_{бр}} \right)^n \leq 1, \quad (44)$$

где $F_{бр}$ - площадь брутто с максимальными размерами сечения элемента на участке l_p ;

φ - коэффициент продольного изгиба, определяемый по формуле (14) для гибкости участка элемента с расчетной длиной l_p из плоскости деформирования;

φ_M - коэффициент, определяемый по формуле (31);

$n=2$ - для элементов без закрепления растянутой зоны из плоскости деформирования и $n=1$ для элементов, имеющих такие закрепления.

Для древесины из однонаправленного шпона следует принимать соответствующие значения расчетных сопротивлений по 6.3.

При наличии в элементе на участке l_p закреплений из плоскости деформирования со стороны растянутой от момента M кромки, коэффициент φ_M следует умножать на коэффициент $k_{пМ}$, рассчитываемый по формуле (32), а коэффициент φ - на коэффициент $k_{пN}$ по формуле

$$k_{\pi N} = 1 + \left[0,75 + 0,06 \left(\frac{l_p}{h} \right)^2 + 0,6 \alpha_p \frac{l_p}{h} - 1 \right] \frac{m^2}{m^2 + 1}, \quad (45)$$

где α_p , l_p , h , m - в соответствии с 6.14*.

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать "в соответствии с 7.14" - Примечание изготовителя базы данных.

При расчете элементов переменного по высоте сечения, не имеющих закреплений из плоскости по растянутой от момента M кромке, или при $m < 4$ коэффициенты φ и φ_M , рассчитываемые по формулам (14) и (31), следует дополнительно умножать соответственно на коэффициенты $k_{\pi N}$ и $k_{\pi M}$, приведенные в таблицах Е.2 и Е.3 приложения Е.

При $m \geq 4$ $k_{\pi N} = k_{\pi M} = 1$.

7.21 В составных сжато-изгибаемых элементах следует проверять устойчивость наиболее напряженной ветви, если ее расчетная длина превышает семикратную толщину ветви, по формуле

$$\frac{N}{F_{бр}} + \frac{M}{W_{бр}} \leq \varphi_1 R_c, \quad (46)$$

где $F_{бр}$, $W_{бр}$ - площадь и момент сопротивления брутто поперечного сечения элемента;

φ_1 - коэффициент продольного изгиба для отдельной ветви, вычисленный по ее расчетной длине l_1 (см. 7.6).

Устойчивость сжато-изгибаемого составного элемента из плоскости изгиба следует проверять по формуле (12) без учета изгибающего момента.

7.22 Число срезов связей n_c , равномерно расставленных в каждом шве сжато-изгибаемого составного элемента на участке с однозначной эпюрой поперечных сил, при приложении сжимающей силы по всему сечению следует вычислять по формуле

$$n_c \geq \frac{1,5 M_D S'_{бр}}{T I_{бр}}, \quad (47)$$

где M_D - изгибающий момент, определяемый по 7.17;

$S'_{бр}$ - статический момент брутто сдвигаемой части поперечного сечения относительно нейтральной оси;

T - расчетная несущая способность одной связи в данном шве;

$I_{бр}$ - момент инерции брутто поперечного сечения элемента.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

РАСЧЕТНЫЕ ДЛИНЫ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ГИБКОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

7.23 Для определения расчетной длины прямолинейных элементов, нагруженных продольными силами по концам, коэффициент μ_0 следует принимать равным:

- при шарнирно-закрепленных концах, а также при шарнирном креплении в промежуточных точках элемента - 1;
- одном шарнирно-закрепленном и другом защемленном конце - 0,8;
- одном защемленном и другом свободном нагруженном конце - 2,2;
- обоих защемленных концах - 0,65.

В случае равномерно распределенной по длине элемента продольной нагрузки коэффициент μ_0 следует принимать равным:

- при обоих шарнирно-закрепленных концах - 0,73;
- одном защемленном и другом свободном конце - 1,2.

Расчетную длину пересекающихся элементов, соединенных между собой в месте пересечения, следует принимать равной:

- при проверке устойчивости в плоскости конструкций - расстоянию от центра узла до точки пересечения элементов;

- проверке устойчивости из плоскости конструкции в случае пересечения:

а) двух сжатых элементов - полной длине элемента;

б) сжатого элемента с неработающим - величине l_1 , умноженной на коэффициент μ_0 :

$$\mu_0 = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{l_1^2 \lambda_1^2 F_2}{l_2^2 \lambda_2^2 F_1}}}, \quad (48)$$

где l_1 , λ_1 , F_1 - полная длина, гибкость и площадь поперечного сечения сжатого элемента;

l_2 , λ_2 , F_2 - длина, гибкость и площадь поперечного сечения неработающего элемента.

Величину μ_0 следует принимать не менее 0,5;

в) сжатого элемента с элементом, растянутым равной по величине силой, - наибольшей длине сжатого элемента, измеряемой от центра узла до точки пересечения элементов.

Если пересекающиеся элементы имеют составное сечение, то в формулу (48) следует подставлять соответствующие значения гибкости, рассчитываемые по формуле (17).

7.24 Гибкость элементов и их отдельных ветвей в деревянных конструкциях не должна превышать значений, указанных в таблице 16.

Таблица 16

Наименование элементов конструкций	Предельная гибкость $\lambda_{\text{макс}}$
1 Сжатые пояса, опорные раскосы и опорные стойки ферм, колонны	120
2 Прочие сжатые элементы ферм и других сквозных конструкций	150

3 Сжатые элементы связей	200
4 Растянутые пояса ферм в вертикальной плоскости	150
5 Прочие растянутые элементы ферм и других сквозных конструкций	200
Для опор воздушных линий электропередачи	
6 Основные элементы (стойки, приставки, опорные раскосы)	150
7 Прочие элементы	175
8 Связи	200
Примечание - Для сжатых элементов переменного сечения величина предельной гибкости $\lambda_{\max}$ умножается на $\sqrt{k_{жN}}$, где коэффициент $k_{жN}$ принимается по таблице Е.2 приложения Е.	

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА КЛЕЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ФАНЕРЫ С ДРЕВЕСИНОЙ

7.25 Расчет клееных элементов из фанеры с древесиной следует выполнять по методу приведенного поперечного сечения.

7.26 Прочность растянутой фанерной обшивки плит (рисунок 4) и панелей следует проверять по формуле

$$\frac{M}{W_{пр}} \leq m_{\Phi} R_{\Phi.p}, \quad (49)$$


где M - расчетный изгибающий момент;

$W_{пр}$ - момент сопротивления поперечного сечения, приведенного к фанере, который следует рассчитывать в соответствии с 7.27;

m_{Φ} - коэффициент, учитывающий снижение расчетного сопротивления в стыках фанерной обшивки, принимаемый равным при усовом соединении или с двусторонними накладками: $m_{\Phi}=0,6$ для фанеры обычной и $m_{\Phi}=0,8$ для фанеры бакелизированной; при отсутствии стыков $m_{\Phi}=1$;

$R_{\Phi.p}$ - расчетное сопротивление фанеры растяжению.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).



1 - продольные ребра; 2 - обшивка

Рисунок 4* - Поперечное сечение клееных плит из фанеры и древесины

Рисунок 4. Измененная редакция, [Изм. N 1](#).

7.27 Приведенный момент сопротивления поперечного сечения клееных элементов из фанеры с древесиной следует определять по формулам:

$$W_{\text{пр}} = \frac{I_{\text{пр}}}{y_0}, \quad (50)$$

где $I_{\text{пр}}$ - момент инерции сечения, приведенного к фанере;

y_0 - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до его нижней грани;

$$I_{\text{пр}} = I_{\Phi} + I \frac{E}{E_{\Phi}}, \quad (51)$$

где I_{Φ} - момент инерции поперечного сечения фанерных обшивок;

I - момент инерции поперечного сечения деревянных ребер каркаса;

E / E_{Φ} - отношение модулей упругости древесины и фанеры.

При определении приведенных моментов инерции и приведенных моментов сопротивления расчетную ширину фанерных обшивок следует принимать равной $b_{\text{рас}} = 0,9 b$ при $l \geq 6a$ и $b_{\text{рас}} = 0,15 bl/a$ при $l < 6a$ (l - пролет плиты).

7.28 Устойчивость сжатой обшивки плит и панелей следует рассчитывать по формуле

$$\frac{M}{\left(\frac{E}{E_{\Phi}} J + \varphi_{\Phi} J_{\Phi} \right)} (h_{\text{пл}} - y_0) \leq R_{\Phi, \text{с}}, \quad (52)$$

где $h_{\text{пл}}$ - высота поперечного сечения плиты или панели;

φ_{Φ} - коэффициент продольного изгиба фанеры.

$$\varphi_{\Phi} = \frac{1250}{(c/\delta)^2} \text{ при } \frac{c}{\delta} \geq 50;$$

$$\varphi_{\Phi} = 1 - \frac{(c/\delta)^2}{5000} \text{ при } \frac{c}{\delta} < 50$$

(c - расстояние между ребрами в свету; δ - толщина фанеры).

Верхнюю обшивку плит дополнительно следует проверять на местный изгиб от сосредоточенного груза $P=1$ кН (с коэффициентом перегрузки $n=1,2$) как заделанную в местах приклеивания к ребрам пластинку.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

7.29 Проверку на скалывание ребер каркаса плит и панелей или обшивки по шву в месте ее примыкания к ребрам следует выполнять по формуле

$$\frac{QS'_{\text{пр}}}{I_{\text{пр}} b_{\text{рас}}} \leq R_{\text{ск}}, \quad (53)$$


где Q - расчетная поперечная сила;

$S'_{\text{пр}}$ - статический момент сдвигаемой части приведенного сечения относительно нейтральной оси;

$R_{\text{ск}}$ - расчетное сопротивление скалыванию древесины вдоль волокон или фанеры вдоль волокон наружных слоев;

$b_{рас}$ - расчетная ширина сечения, которую следует принимать равной суммарной ширине ребер каркаса.

7.30 Расчет на прочность поясов изгибаемых элементов двутаврового и коробчатого сечений с фанерными стенками (рисунок 5) следует выполнять по формуле (23), принимая $W_{рас} = W_{пр}$, при этом напряжения в растянутом поясе не должны превышать R_p , а в сжатом - φR_c (φ - коэффициент продольного изгиба из плоскости изгиба).



а) - двутаврового сечения; б) - коробчатого сечения

Рисунок 5 - Поперечные сечения клееных балок с плоской фанерной стенкой

7.31 При проверке стенки на срез по нейтральной оси в формуле (53) значение $R_{ск}$ принимают равным $R_{ф.ср}$, а расчетная ширина $b_{рас}$ равна

$$b_{рас} = \sum \delta_{ст}, \quad (54)$$

где $\sum \delta_{ст}$ - суммарная толщина стенок.

При проверке скалывания по швам между поясами и стенкой в формуле (53) значение $R_{ск}$ принимают равным $R_{ф.ск}$, а расчетную ширину сечения принимают равной

$$b_{рас} = n h_{п}, \quad (55)$$

где n - число вертикальных швов;

$h_{п}$ - высота поясов.

7.32 Прочность стенки в опасном сечении на действие главных растягивающих напряжений в изгибаемых элементах двутаврового и коробчатого сечений следует проверять по формуле

$$\frac{\sigma_{ст}}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_{ст}}{2}\right)^2 + \tau_{ст}^2} \leq R_{ф.р.\alpha}, \quad (56)$$

где $\sigma_{ст}$ - нормальное напряжение в стенке от изгиба на уровне внутренней кромки поясов;

$\tau_{ст}$ - касательные напряжения в стенке на уровне внутренней кромки поясов;

$R_{ф.р.\alpha}$ - расчетное сопротивление фанеры растяжению под углом α , определяемое по графику [рисунка Д.1](#) приложения Д;

α - угол, определяемый из зависимости

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\tau_{ст}}{\sigma_{ст}}. \quad (57)$$

Устойчивость стенки с продольным по отношению к оси элемента расположением волокон наружных слоев следует проверять на действие касательных и нормальных напряжений при условии

$$\frac{h_{ст}}{\delta} > 50, \quad (58)$$

где $h_{ст}$ - высота стенки между внутренними гранями полок;

δ - толщина стенки.

Расчет следует производить по формуле

$$\frac{\sigma_{ст}}{k_{н} \left(\frac{100\delta}{h_{ст}} \right)^2} + \frac{\tau_{ст}}{k_{т} \left(\frac{100\delta}{h_{рас}} \right)^2} \leq 1, \quad (59)$$

где $k_{н}$ и $k_{т}$ - коэффициенты, определяемые по графикам рисунков [Д.2](#) и [Д.3](#) приложения Д;

$h_{рас}$ - расчетная высота стенки, которую следует принимать равной $h_{ст}$ при расстоянии между ребрами $a \geq h_{ст}$ и равной a при $a < h_{ст}$.

При поперечном по отношению к оси элемента расположении наружных волокон фанерной стенки проверку устойчивости следует производить по формуле (59) на действие только касательных напряжений в тех случаях, когда

$$\frac{h_{ст}}{\delta} > 80. \quad (60)$$

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ 2-Й ГРУППЫ

7.33 Деформации деревянных конструкций или их отдельных элементов следует определять с учетом сдвига и податливости соединений. Величину деформаций податливого соединения при полном использовании его несущей способности следует принимать по таблице 17, а при неполном - пропорциональной действующему на соединение усилию.

Величину деформаций податливого соединения следует делить на коэффициенты условия работы m_B , $m_{дл}$ и $m_{с.с.}$.

Таблица 17

Вид соединения	Деформация соединения, мм
Соединение:	
- на лобовых врубках и торец в торец	1,5
- в примыканиях поперек волокон	3
- на нагелях всех видов	2
- на металлических зубчатых пластинах (МЗП)	1,5
- на стержнях, вклеенных перпендикулярно плоскости сплачивания	1,5
- на наклонно вклеенных стержнях	0,5
- в клеевых соединениях	0

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

7.34 Прогибы и перемещения элементов конструкций не должны превышать предельных, установленных в [СП 20.13330](#).

7.35 Прогиб изгибаемых элементов следует определять по моменту инерции поперечного сечения брутто. Для составных сечений момент инерции умножается на коэффициент $k_{ж}$, учитывающий сдвиг податливых соединений и приведенный в таблице 15.

Момент инерции поперечного сечения для ДПК определяют без учета слоев, расположенных перпендикулярно направлению изгиба.

Наибольший прогиб шарнирно-опертых и консольных изгибаемых элементов постоянного и переменного сечений f следует определять по формуле

$$f = \frac{f_0}{k} \left[1 + c \left(\frac{h}{l} \right)^2 \right], \quad (61)$$

где f_0 - прогиб балки постоянного сечения высотой h без учета деформаций сдвига;

k - коэффициент, учитывающий влияние переменности высоты сечения, принимаемый равным 1 для балок постоянного сечения;

c - коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига от поперечной силы;

h - наибольшая высота сечения;

l - пролет балки.

Значения коэффициентов k и c для основных расчетных схем балок приведены в таблице Е.4 приложения Е.

(Измененная редакция, [Изм. N 3](#)).

7.36 Прогиб клееных элементов из фанеры с древесиной следует определять с учетом приведенных геометрических характеристик и упругих характеристик в соответствии с указаниями 6.10. Расчетная ширина обшивок

плит и панелей при определении прогиба принимается в соответствии с указаниями 7.27.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

7.37 Прогиб сжато-изгибаемых шарнирно-опертых симметрично нагруженных элементов и консольных элементов следует определять из расчета по деформированной схеме. Допускается прогиб f_d рассчитывать по формуле

$$f_d = \frac{f}{\xi}, \quad (62)$$

где f - прогиб, определяемый по формуле (61);

ξ - коэффициент, определяемый по формуле (38).

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

8 РАСЧЕТ СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

8.1 Действующее на соединение (связь) усилие не должно превышать расчетной несущей способности соединения (связи) T .

8.2 Расчетную несущую способность соединений, работающих на смятие и скалывание, следует определять по формулам:

а) из условия смятия древесины

$$T = R_{см\alpha} F_{см}; \quad (63)$$

б) из условия скалывания древесины

$$T = R_{ск}^{cp} F_{ск}, \quad (64)$$

где $F_{см}$ - расчетная площадь смятия;

$F_{ск}$ - расчетная площадь скалывания;

$R_{см\alpha}$ - расчетное сопротивление древесины или LVL смятию под углом α к направлению волокон;

$R_{ск}^{cp}$ - расчетное среднее по площадке скалывания сопротивление древесины или LVL скалыванию вдоль волокон, определяемое в 8.3.

8.3 Среднее по площадке скалывания расчетное сопротивление древесины или LVL скалыванию следует определять по формуле

$$R_{ск}^{cp} = \frac{R_{ск}}{1 + \beta \frac{l_{ск}}{e}}, \quad (65)$$


где $R_{ск}$ - расчетное сопротивление скалыванию вдоль волокон (при расчете по максимальному напряжению), определяемое по 6.1, 6.2 или 6.3;

β - коэффициент, принимаемый равным 0,25 при расчете соединений, работающих по схеме, показанной на рисунке 6 а) и $\beta=0,125$ при расчете соединений, работающих по схеме согласно рисунку 6 в), если обеспечено обжатие по плоскостям скалывания;

$l_{ск}$ - расчетная длина плоскости скалывания, принимаемая не более 10-кратной глубины врезки в элемент;

e - плечо сил скалывания, принимаемое равным $0,5 h$ при расчете элементов с несимметричной врезкой в соединениях без зазора между элементами [рисунок 6 а)] и $0,25 h$ при расчете симметрично загруженных элементов с симметричной врезкой [(рисунок 6 б)]; (h - полная высота поперечного сечения элемента).

Отношение $l_{ск} / e$ должно быть не менее 3.



а) - несимметричная; б) - симметричная; в), г) - схемы скалывания в соединениях

Рисунок 6 - Врезки в элементах соединений

КЛЕЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

8.4 При расчете конструкций клеевые соединения следует рассматривать как неподатливые соединения.

8.5 Клеевые соединения следует использовать:


а) для стыкования элементов слоев по длине на зубчатом соединении (рисунок 7, а);

б) образования сплошного сечения (пакетов) путем сплачивания слоев по высоте и ширине сечения. При этом по ширине пакета швы склеиваемых кромок в соседних слоях следует сдвигать не менее чем на толщину слоя δ по отношению друг к другу [рисунок 7 б)]. Для конструкций 1 и 2а классов функционального назначения (приложение А) зубчатые шипы не должны совпадать более чем в 25% слоев в одном сечении пакета, а для изгибаемых, растянуто-

изогнутых и сжато-изогнутых элементов не более чем в 25% слоев в растянутой зоне сечения, при этом за одно сечение принимается участок длиной 10 толщин слоя;

в) соединений на клеенных стержнях.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).



а) - при стыковании отдельных слоев по длине зубчатым шипом, выходящим на пласт; б) - при образовании пакетов и сплачивании по пласти и кромке

Рисунок 7 - Клеевые соединения

8.6 Применение усового соединения допускается для фанеры вдоль волокон наружных слоев. Длину усового соединения следует принимать не менее 10-кратной толщины стыкуемых элементов.

8.7 Толщину склеиваемых слоев в элементах конструкций классов функционального назначения 1а, 1б и 2а (приложение А) следует принимать не более 33 мм. В прямолинейных элементах допускается толщина слоев не более 45 мм при условии устройства в них продольных компенсационных прорезей. Толщину склеиваемых слоев без компенсационных прорезей в элементах конструкций классов функционального назначения 2б и 3 (приложение А) следует принимать не более 45 мм.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

8.8 В клееных элементах из фанеры с древесиной не следует применять деревянные элементы без компенсационных прорезей шириной более 100 мм при их склеивании с фанерой и более 150 мм - в примыканиях элементов под углом от 30° до 45°.

Примечание - Соединения на клеенных стержнях рассмотрены в 8.34-8.55.

СОЕДИНЕНИЯ НА ВРУБКАХ

8.9 Узловые соединения элементов из брусьев и круглого леса на лобовых врубках следует выполнять с одним зубом (рисунок 8).

Рабочая плоскость смятия во врубках при соединении элементов, не испытывающих поперечного изгиба, должна быть расположена перпендикулярно оси примыкающего сжатого элемента. Если примыкающий элемент помимо сжатия испытывает поперечный изгиб, рабочую плоскость смятия во врубках следует располагать перпендикулярно равнодействующей осевой и поперечной сил.

Элементы, соединяемые на лобовых врубках, должны быть стянуты болтами.




Рисунок 8 - Лобовая врубка с одним зубом

8.10 Лобовые врубки следует рассчитывать на скалывание согласно указаниям 8.2 и 8.3, принимая расчетное сопротивление скалыванию по пункту 5 таблицы 4*.

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать "по пункту 5 таблицы 3". - Примечание изготовителя базы данных.

8.11 Длину площадки скалывания $l_{ск}$ лобовых врубок следует принимать не менее $1,5h_2$, где h_2 - полная высота сечения скалываемого элемента.

Глубину врубки следует принимать не более $\frac{1}{4}h$ в промежуточных узлах сквозных конструкций и не более $\frac{1}{3}h$ в остальных случаях, при этом глубина врубок h_1 в брусках должна быть не менее 2 см, а в круглых лесоматериалах - не менее 3 см.

(Измененная редакция, [Изм. N 3](#)).

8.12 Расчет на смятие лобовых врубок с одним зубом следует производить по плоскости смятия (рисунок 8). Угол смятия древесины α следует принимать равным углу между направлениями сминающего усилия и волокон сминаемого элемента.


Расчетное сопротивление древесины смятию под углом к волокнам для лобовых врубок следует определять по формуле (5), независимо от размеров площади смятия.

СОЕДИНЕНИЯ НА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ НАГЕЛЯХ

8.13 Цилиндрическими нагелями называются болты, шпильки, нагели, гвозди, шурупы, глухари, саморезы и т.п. в соединениях, работающих на сдвиг.

Расчетную несущую способность цилиндрического нагеля на один шов сплачивания в соединениях элементов из сосны и ели, в том числе клееных, и древесины из однонаправленного шпона (рисунок 9) при направлении усилий, передаваемых нагелями вдоль волокон, гвоздями под любым углом и стальными нагелями, установленными в торец клееных деревянных элементов, для режима нагружения А, следует определять по таблице 18 с учетом указаний 8.16.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).



а) - симметричные; б) - несимметричные

Рисунок 9 - Виды соединений по конструктивному сочетанию нагелей и соединяемых деревянных элементов

Таблица 18

Схема соединений	Напряженное состояние соединения	Расчетная несущая способность T на один шов сплачивания (условный срез), кН	
		гвоздя, стального, алюминиевого,	дубового нагеля

		стеклопластикового нагеля	
1 Симметричные соединения [рисунок 9 а)]	а) Смятие в средних элементах	$0,75cd$	$0,45cd$
	б) Смятие в крайних элементах	$1,2ad$	$0,75ad$
2 Несимметричные соединения [рисунок 9 б)]	а) Смятие во всех элементах равной толщины, а также в более толстых элементах односрезных соединений	$0,55cd$	$0,3cd$
	б) Смятие в более толстых средних элементах двухсрезных соединений при $\alpha \leq 0,5c$	$0,4cd$	$0,2cd$
	в) Смятие в более тонких крайних элементах при $\alpha \leq 0,35c$	$1,2ad$	$0,75ad$
	г) Смятие в более тонких элементах односрезных соединений и в крайних элементах при $c > \alpha > 0,35c$	$1,5k_{\text{н}}ad$	$1,5k_{\text{н}}ad$
3 Симметричные и несимметричные соединения	а) Изгиб гвоздя	$3,1d^2 + 0,012\alpha^2$, но не более $5d^2$	-
	б) Изгиб нагеля из стали С235 и арматуры А240 ($R_{\text{un}} = 440$ МПа)	$2,2d^2 + 0,025\alpha^2$, но не более $3,1d^2$	-
	в) Изгиб нагеля из алюминиевого сплава Д16-Т	$2d^2 + 0,025\alpha^2$, но не более $2,2d^2$	-
	г) Изгиб нагеля из стеклопластика АГ-4С	$1,8d^2 + 0,025\alpha^2$, но не более $2,2d^2$	-
	д) Изгиб нагеля из древесно- слоистого пластика ДСПБ	$d^2 + 0,025\alpha^2$, но не более $1,5d^2$	-
	е) Изгиб дубового нагеля	-	$0,55d^2 +$ $+ 0,025\alpha^2$, но не более $0,8d^2$
4 Торцевые соединения с металлической накладкой с жестким креплением нагелей [рисунок 11, в)]	Изгиб нагеля из стали С235 и арматуры А240 ($R_{\text{un}} = 440$ МПа)	$2d^2$	-
Примечания			
1 В таблице: c - толщина средних элементов, а также равных по толщине или более толстых элементов односрезных соединений, α - толщина крайних элементов, а также более тонких элементов односрезных соединений; d - диаметр нагеля; все размеры приведены в сантиметрах.			
2 Расчетную несущую способность нагеля в двухсрезных несимметричных соединениях при неодинаковой толщине элементов следует определять с учетом следующего:			

а) расчетную несущую способность нагеля из условия смятия в среднем элементе толщиной c при промежуточных значениях α между c и $0,5c$ следует определять интерполяцией между значениями по пункту 2 а) и 2 б) настоящей таблицы;

б) при толщине крайних элементов $\alpha > c$ расчетную несущую способность нагеля следует определять из условия смятия в крайних элементах по пункту 2 а) настоящей таблицы с заменой c на α ;

в) при определении расчетной несущей способности из условий изгиба нагеля толщину крайнего элемента α в пункте 3 таблицы следует принимать не более $0,6c$.

3 Значения коэффициента k_H для определения расчетной несущей способности при смятии в более тонких элементах односрезных соединений при $c \geq \alpha \geq 0,35c$ приведены в таблице 20.

4 Расчетную несущую способность нагеля в рассматриваемом шве следует принимать равной меньшему из всех значений, полученных по формулам данной таблицы.

5 Расчет нагельных соединений на скалывание производить не следует, если выполнены условия расстановки нагелей в соответствии с 8.22, 8.25 и 8.27.

6 Диаметр нагеля d следует назначать из условия наиболее полного использования его несущей способности по изгибу.

7 Число нагелей n_H в соединении следует определять по формуле

$$n_H = \frac{N}{T n_{ш}} \geq 2, \quad (66)$$

где N - расчетное усилие;

T - наименьшая расчетная несущая способность, найденная по формулам настоящей таблицы;

$n_{ш}$ - число расчетных швов одного нагеля.

8 В соединениях число нагелей должно быть не менее 2. Исключение составляют нагели, устанавливаемые конструктивно (например, на период сборки и монтажа).

9 Для гвоздей, установленных в предварительно рассверленные отверстия диаметром, равным диаметру гвоздя, несущая способность по изгибу определяется как для нагеля из стали С235.

Таблица 18. (Измененная редакция, [Изм. N 1, 2](#)).

8.14 Расчетную несущую способность цилиндрических нагелей при направлении передаваемого нагелем усилия под углом к волокнам следует определять согласно 8.13 с умножением:

а) на коэффициент k_α (таблица 19) при расчете на смятие древесины в нагельном гнезде (для нагеля, работающего в торце, расчет не выполняют);

б) величину $\sqrt{k_\alpha}$ при расчете нагеля на изгиб; угол α следует принимать равным большему из углов смятия нагелем элементов, прилегающих к рассматриваемому шву (кроме нагеля, работающего в торце);

в) величину $0,6 \sqrt{k_\alpha}$ при расчете нагеля на изгиб, работающего в торце деревянного элемента.

Таблица 19

Угол, град	Коэффициент k_{α}				
	для стальных, алюминиевых и стеклопластиковых нагелей диаметром, мм				для дубовых нагелей
	12	16	20	24	
30	0,95	0,9	0,9	0,9	1
60	0,75	0,7	0,65	0,6	0,8
90	0,7	0,65	0,55	0,5	0,7

Примечания

1 Значение k_{α} для промежуточных углов определяется интерполяцией.

2 При расчете односрезных соединений для более толстых элементов, работающих на смятие под углом, значение k_{α} следует умножать на дополнительный коэффициент 0,9 при $c/a < 1,5$ и на 0,75 при $c/a \geq 1,5$.

Таблица 19. (Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

Таблица 20

Вид нагеля	Значение коэффициента k_H для односрезных соединений при a/c						
	0,35	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Гвоздь, стальной, алюминиевый и стеклопластиковый нагель	0,8	0,58	0,48	0,43	0,39	0,37	0,35
Дубовый нагель	0,5	0,5	0,44	0,38	0,32	0,26	0,2

8.15 Для цилиндрических нагелей, при направлении передаваемого нагелем усилия под углом к волокнам, следует учитывать вероятность раскалывания деревянного элемента составляющей усилия, растягивающей древесину поперек волокон ($N_p = N \sin \alpha$).

Силу, растягивающую деревянный элемент поперек волокон (рисунок 10, α), следует учитывать следующим образом:

$$N_p < N_{ск,н,90}^p, \quad (67)$$

где $N_p = \max \begin{cases} N_{p,1} \\ N_{p,2} \end{cases}$,

$N_{p,1}$ и $N_{p,2}$ - сдвигающие усилия с каждой стороны от соединения;

$N_{ск,н,90}^p$ - расчетная несущая способность древесины раскалыванию поперек волокон под воздействием нагельного соединения, Н, которую следует вычислять по формуле

$$N_{ск,н,90}^p = N_{ск,н,90}^H m_{дп} \prod m_i / \gamma_m, \quad (68)$$

где $N_{ск,н,90}^H$ - нормативная прочности материала, определенная с обеспеченностью 0,95, Н;

$m_{дл}$ - коэффициент длительной прочности, соответствующий режиму длительности загрузки (таблица 4);

$\prod m_i$ - произведение коэффициентов условий работы (6.9);

γ_m - коэффициент надежности по материалу, определяемый из условия перехода от обеспеченности 0,95 для $N_{ск,н,90}^H$ к обеспеченности 0,99 для $N_{ск,н,90}^P$ по формуле (3).

Нормативную несущую способность древесины раскалыванию поперек волокон под воздействием нагельного соединения следует вычислять по формуле

$$N_{ск,90}^H = 14wb \sqrt{\frac{h_g}{\left(1 - \frac{h_g}{h}\right)}}, \quad (69)$$

где $N_{ск,90}^H$ - нормативная несущая способность древесины раскалыванию поперек волокон под воздействием нагельного соединения в середине пролета, для торцевых соединений и на краю консольной балки следует принимать с коэффициентом 0,5, Н;

w - коэффициент, который следует принимать равным:

а) для соединений со стальными накладками с жестким креплением нагелей - 1,4;

б) для остальных нагельных соединений - 1;

b - ширина деревянного элемента, мм;


h_g - расстояние от центра наиболее удаленного от края деревянного элемента нагеля до кромки деревянного элемента, мм;

h - высота деревянного элемента, мм.

При $h_g \geq 0,7 h$ растягивающее усилие учитывать не требуется, прочность соединения определена несущей способностью нагелей.

Для торцевых соединений следует выполнять дополнительную проверку на раскалывание, принимая $h_g = h_{g,1}$ [рисунок 10 б)].

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).



а) - с направлением передаваемого нагелем усилия под углом к волокнам; б) - торцевое

Рисунок 10 - Схемы нагельных соединений для расчетов на раскалывание

8.16 Расчетную несущую способность нагелей в соединениях элементов конструкций из древесины других пород, в различных условиях эксплуатации, в условиях повышенной температуры, при действии только постоянных и длительных временных нагрузок следует определять согласно 8.13 и 8.14 с учетом 6.9:

а) при расчете нагельного соединения из условия смятия древесины в нагельном гнезде и раскалывания умножением на коэффициенты m_B , m_T , m_a , $m_{с.с}$ и $m_{дл}$;

б) при расчете нагельного соединения из условия изгиба нагеля умножением на квадратные корни из этих коэффициентов и на коэффициент m_H (8.17).

(Измененная редакция, [Изм. N 1, 2](#)).

8.17 Расчетную несущую способность цилиндрических нагелей из сталей с временным сопротивлением растяжению $R_{un} > 370$ МПа при расчете на изгиб следует умножать на коэффициент

$$m_H = 0,052 \sqrt{R_{un}}, \quad (70)$$

где R_{un} - расчетное сопротивление стали растяжению по временному сопротивлению, МПа.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).


8.18 Нагельное соединение со стальными накладками и прокладками на болтах или глухих цилиндрических нагелях (рисунки 11, 12) допускается применять в тех случаях, когда обеспечена необходимая плотность постановки нагелей.

Глухие стальные цилиндрические нагели должны иметь заглубление в древесину не менее 5 диаметров нагеля и не менее 12,5 диаметров нагеля при установке в торец. В последнем случае диаметр отверстия должен быть на 0,5 мм менее диаметра нагеля.

Нагельные соединения со стальными накладками и прокладками следует рассчитывать согласно указаниям 8.13-8.15, причем в расчете из условия изгиба (пункт 3 таблицы 19)* следует принимать наибольшее значение несущей способности нагеля.


* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать "(пункт 3 таблицы 18)". - Примечание изготовителя базы данных.

Стальные накладки и прокладки следует проверять на растяжение по ослабленному сечению и на смятие под нагелем в соответствии с указаниями [СП 16.13330](#).



а) - на болтах и шпильках; б) - на глухих цилиндрических нагелях; е) - на глухих цилиндрических нагелях, установленных в торец клееного элемента

Рисунок 11 - Нагельные соединения с накладками



а) - на нагелях; б) - на нагелях и шпильках

Рисунок 12 - Нагельные соединения с прокладками

8.19 Несущую способность соединения на цилиндрических нагелях из одного материала, но разных диаметров следует определять как сумму несущих способностей всех нагелей, за исключением растянутых стыков, для которых вводят снижающий коэффициент 0,9.


8.20 Расстояние между осями цилиндрических нагелей вдоль волокон древесины S_1 , поперек волокон S_2 и от кромки элемента S_3 (рисунок 13) следует принимать не менее:

- для стальных нагелей $S_1 = 7d$; $S_2 = 3,5d$; $S_3 = 3d$;
- алюминиевых и стеклопластиковых нагелей $S_1 = 6d$; $S_2 = 3,5d$; $S_3 = 3d$;
- дубовых нагелей $S_1 = 5d$; $S_2 = 3d$; $S_3 = 2,5d$.

При толщине пакета b менее $10d$ (рисунок 12) и для клееных элементов, включая LVL, с расположением нагелей перпендикулярно клеевым швам следует принимать:

- для стальных, алюминиевых и стеклопластиковых нагелей $S_1 = 6d$; $S_2 = 3d$; $S_3 = 2,5d$;
- дубовых нагелей $S_1 = 4d$; $S_2 = S_3 = 2,5d$.

8.21 Для стальных нагелей, установленных в торец, расстановку следует принимать по рисункам 13 в) для нагелей, установленных в торец без армирования, и 13 а) для нагелей с усилением армированием.



а) - прямая; б) - в шахматном порядке; в) - установленных в торец без армирования; г) - то же, с усилением армированием

Рисунок 13 - Расстановка нагелей

8.22 Нагели в растянутых стыках конструкций из цельной древесины следует располагать в два или четыре продольных ряда; в конструкциях из круглых лесоматериалов допускается шахматное расположение нагелей в два ряда с расстоянием между осями нагелей вдоль волокон $2S_1$, а поперек волокон - $S_2 = 2,5d$.

8.23 Торцевые нагельные соединения в зданиях и сооружениях 1 и 2а класса функционального назначения (приложение Б) следует применять с усилением армированием вклеенными стержнями или винтами с резьбой по всей длине, как показано на рисунке 13 г).

8.24 При определении расчетной длины заземления конца гвоздя не следует учитывать заостренную часть гвоздя длиной $1,5d$; кроме того, из длины гвоздя следует вычитать по 2 мм на каждый шов между соединяемыми элементами.

Если расчетная длина заземления конца гвоздя получается менее $4d$, его работу в примыкающем к нему шве учитывать не следует.

При свободном выходе гвоздя из пакета расчетную толщину последнего элемента следует уменьшать на $1,5d$ (рисунок 14).

Диаметр гвоздей следует принимать не более 0,25 толщины пробиваемых элементов.




Рисунок 14 - Определение расчетной длины заземления конца гвоздя

8.25 Расстояние между осями гвоздей вдоль волокон древесины следует принимать не менее:

- $S_1 = 15d$ - при толщине пробиваемого элемента $c \geq 10d$;
- $S_1 = 25d$ - при толщине пробиваемого элемента $c = 4d$.

Расстояние вдоль волокон древесины от гвоздя до загруженного торца элемента следует принимать не менее $S_1 = 15d$, для незагруженного - не менее $S_1 = 10d$.

Для элементов, не пробиваемых гвоздями насквозь, независимо от их толщины, расстояние между осями гвоздей следует принимать равным $S_1 \geq 15d$.

Расстояние вдоль волокон древесины от гвоздя до торца элемента во всех случаях следует принимать не менее $S_1 = 15d$.

Расстояние между осями гвоздей поперек волокон древесины при прямой расстановке гвоздей следует принимать не менее $S_2 = 4d$; при шахматной расстановке или расстановке их косыми рядами под углом $\alpha \leq 45^\circ$ (рисунок 15) расстояние может быть уменьшено до $3d$.

Примечания

1 Расстояние между гвоздями вдоль волокон древесины в элементах из осины, ольхи и тополя следует увеличивать на 50% по сравнению с указанными выше.

2 Если при встречной забивке гвоздей их концы входят в средний элемент с каждой стороны на глубину не более $2/3$ толщины элемента, то расстояние между гвоздями с одной стороны назначают без учета расположения гвоздей с другой стороны.

(Измененная редакция, [Изм. N 1, 2](#)).




Рисунок 15 - Расстановка гвоздей косыми рядами

8.26 Гвозди диаметром более 6 мм, гвозди, устанавливаемые в древесину лиственницы и замороженную древесину, а также при толщине деревянного элемента менее $7d$ забивают в предварительно рассверленные отверстия диаметром $0,9d$.

Гвозди, забитые в предварительно рассверленные отверстия диаметром, равным диаметру гвоздя, рассчитывают как нагели; минимальные расстояния между осями гвоздей принимаются как для нагелей.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

8.27 При использовании шурупов, саморезов и глухарей в качестве нагелей, работающих на сдвиг, расстояния между их осями следует принимать по указаниям 8.18 как для стальных цилиндрических нагелей.

СОЕДИНЕНИЯ НА ГВОЗДЯХ И ШУРУПАХ, РАБОТАЮЩИХ НА ВЫДЕРГИВАНИЕ

8.28 Сопротивление гладких гвоздей выдергиванию допускается учитывать во второстепенных элементах (настилы, подшивка потолков и т.д.) или в тех конструкциях, в которых выдергивание гвоздей сопровождается их одновременной работой как нагелей.

Не допускается учитывать работу на выдергивание гвоздей, забитых в заранее просверленные отверстия, забитых в торец (вдоль волокон), а также при динамических воздействиях на конструкцию.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

8.29 Расчетную несущую способность на выдергивание одного гладкого гвоздя $T_{в.г}$, МН, забитого в древесину, в том числе в древесину из однонаправленного шпона, поперек волокон, следует определять по формуле

$$T_{в.г} = R_{в.г}^A \pi d l_1, \quad (71)$$

где $R_{в.г}^A$ - расчетное сопротивление выдергиванию на единицу поверхности контакта гвоздя с древесиной для режима нагружения А, которое следует принимать для воздушно-сухой древесины равным 0,45 МПа, а для сырой, высыхающей в конструкции, - 0,15 МПа;

d - диаметр гвоздя, м;

l_1 - расчетная длина заземленной, сопротивляющейся выдергиванию части гвоздя, м, определяемая согласно 8.24.

Расстояние S_3 от крайнего ряда гвоздей до продольной кромки элемента следует принимать не менее $4d$.

Примечания

1 (Исключено, [Изм. N 2](#)).

2 В условиях повышенной влажности или температуры, а также при расчете на действие кратковременной или постоянной и длительной временной нагрузок расчетное сопротивление выдергиванию для воздушно-сухой древесины следует умножать на коэффициенты, приведенные в таблице 9.

3 При диаметре гвоздей более 5 мм в расчет вводят диаметр, равный 5 мм.

(Измененная редакция, [Изм. N 1, 2](#)).

8.30 Длина заземленной части гвоздя должна быть не менее $10d$.

Расстановку гвоздей, работающих на выдергивание, следует производить по правилам расстановки гвоздей, работающих на сдвиг (8.25). При наклонной забивке расстояние до нагруженной кромки должно быть не менее $10d$ (рисунок 16).




Рисунок 16 - Наклонная забивка гвоздей

8.31 Расчетную несущую способность на выдергивание одного шурупа или глухаря $T_{в.ш}$, МН, параметры которого приведены в приложении П, завинченного в древесину, в том числе в древесину из однонаправленного шпона, поперек волокон, следует определять по формуле

$$T_{в.ш} = R_{в.ш} \pi d l_1 m_{дл} \prod m_i, \quad (72)$$

где $R_{в.ш}$ - расчетное сопротивление выдергиванию шурупа или глухаря на единицу поверхности соприкасания нарезной части шурупа с древесиной, которое следует принимать для воздушно-сухой древесины равным 1,5 МПа; расчетное сопротивление выдергиванию следует умножать в соответствующих случаях на коэффициенты, приведенные в 6.9 и таблице 4;

d - наружный диаметр нарезной части шурупа, м;

l_1 - длина нарезной части шурупа, сопротивляющаяся выдергиванию, м (см);

$m_{дл}$ и $\prod m_i$ - в соответствии с 6.1.


Расстояние между осями шурупов должно быть не менее: $S_1 = 5d$; $S_2 = S_3 = 4d$ (рисунок 13).

(Измененная редакция, [Изм. N 1, 2](#)).

СОЕДИНЕНИЯ НА ПЛАСТИНЧАТЫХ НАГЕЛЯХ

8.32 Применение дубовых или березовых пластинчатых нагелей (пластинок) допускается для сплачивания брусьев в составных элементах со строительным подъемом, работающих на изгиб и на сжатие с изгибом. Размеры пластинок и гнезд для них, а также их расстановку в сплачиваемых элементах следует принимать по рисунку 17. Направление волокон в пластинках должно быть перпендикулярно плоскости сплачивания элементов.

Сплачивание по высоте сечения более трех элементов, а также применение элементов, сращенных по длине, не допускается.



а) - со сквозными пластинками; б) - с глухими пластинками

Рисунок 17 - Соединение на пластинчатых нагелях

8.33 Расчетную несущую способность T , кН, дубового или березового пластинчатого нагеля размерами в соответствии с рисунком 18* в соединениях элементов из сосны и ели следует определять по формуле

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать "в соответствии с рисунком 17".- Примечание изготовителя базы данных.

$$T = 1,5 b_{\text{пл}} m_{\text{пл}} \prod m_i, \quad (73)$$

где $b_{\text{пл}}$ - ширина пластинчатого нагеля, см, которую следует принимать равной ширине сплавляемых элементов $b_{\text{пл}} = b$ при сквозных пластинках и $b_{\text{пл}} = 0,5 b$ при глухих;

$m_{\text{пл}}$ и $\prod m_i$ - в соответствии с 6.1.

В случаях применения для сплачивания элементов из других древесных пород следует вводить поправочный коэффициент по таблице 3 (для скалывающих напряжений).

Для конструкций в условиях повышенной влажности или температуры, рассчитываемых на действие кратковременных или постоянной и длительной временной нагрузок, расчетную несущую способность пластинчатого нагеля следует умножать на поправочные коэффициенты по таблицам 7, 8 и 6.9, б, в.

СОЕДИНЕНИЯ НА ВКЛЕЕННЫХ СТЕРЖНЯХ


Общие требования к соединениям на клеенных стержнях

8.34 Соединения на клеенных стержнях являются универсальным видом соединений. Клеенные стержни используют:

- для устройства узловых сопряжений элементов плоских и пространственных конструкций (опорных узлов, поясов и решетки в фермах, ключевых шарниров в арках, рамах и т.п.);
- устройства жестких равнопрочных стыков сборных изгибаемых, растянутых, сжато-изгибаемых, растянуто-изгибаемых элементов (балок, арок, ферм, рам, защемленных стоек, жестких нитей, куполов, сводов и т.п.);
- анкеровки закладных деталей, воспринимающих усилия разных направлений;
- восприятия нормальных сжимающих усилий поперек и под углом к волокнам в опорных зонах и местах приложения сосредоточенных нагрузок;
- узловых соединений, воспринимающих сдвиг;
- локализации главных растягивающих напряжений в приопорных зонах клееных деревянных конструкций и в окрестностях больших сосредоточенных нагрузок;
- увеличения несущей способности участков конструкций, в которых действуют нормальные растягивающие напряжения поперек волокон и касательные напряжения (в приопорных зонах высоких балок, в зонах глубоких подрезок или ослаблений врезками, в изгибаемых элементах с криволинейной осью и др.);
- сплачивания КДК, поперечное сечение которых состоит из двух и более элементов;
- в виде наклонно клеенных стержней в качестве связей сдвига составных ДК, в том числе для комбинированных конструкций с деревянными балками в виде ребер и монолитной железобетонной плитой;
- для поперечного и наклонного армирования КДК с целью повышения их сдвиговой прочности и надежности, в том числе при переменном температурно-влажностном режиме эксплуатации;
- наклонного армирования с целью повышения сдвиговой выносливости.

Принципиальные конструктивные схемы соединений в узлах и стыках элементов для различных напряженно-деформированных состояний приведены на рисунке 18.

Стержни, клеенные под углом к волокну менее чем 20° , рассматривают как клеенные вдоль волокон, под углом 20° и более - как клеенные под углом к волокнам. Клеенные поперек волокон стержни являются частным случаем стержней, клеенных под углом к волокнам.



А - опорная реакция от расчетной нагрузки; а) - в виде связей составных элементов; б) - для повышения сдвиговой прочности клееной балки; в) - для анкеровки закладных деталей; г), д) - в опорных и других узлах конструкций; е) - схема симметричного универсального жесткого стыка элементов сечением <500 и >600; ж) - для растянутых элементов; з) - для сжатых стыков с полимербетоном; и) - для полигональных элементов, несимметричная схема (карниз рамы); к) - для узла защемления стоек

Рисунок 18 - Примеры соединений на наклонно вклеенных стержнях

8.35 Влажность древесины при вклеивании стержней должна быть в интервале от 8 до 14% (в зависимости от условий эксплуатации конструкций см. приложение А). Не допускается использование вклеенных стержней для клееных пакетов с компенсационными прорезями (8.7).

8.36 Для вклеивания следует использовать эпоксидные клеи. При температуре окружающего воздуха выше 35°C или необходимости обеспечения повышенной огнестойкости соединения следует применять эпоксидные клеи специального состава с температурой стеклования 60°C и выше.

Возможность использования других марок клея и видов наполнителя для вклеивания стержней должна быть обоснована соответствующими испытаниями с определением физико-механических характеристик и технологичности.


(Измененная редакция, [Изм. N 2, 3](#)).

8.37 Диаметр отверстия в древесине должен превышать диаметр вклеиваемого стержня на 4-6 мм для арматуры классов А300-А600 и винтовой арматуры и на 2 мм для арматуры класса А240, круглой стали и стеклопластиковых стержней.

(Измененная редакция, [Изм. N 3](#)).

Соединения на стержнях, вклеенных вдоль волокон

8.38 Соединения на стержнях, вклеенных вдоль волокон древесины, допускаются только в комбинации с поперечно или наклонно вклеенными стержнями. Стержни вклеиваются в круглые отверстия или прямоугольные пазы на боковых гранях, заглубленных на 2 диаметра стержня d , но не менее чем на 25 мм (рисунок 19).



а) - в цилиндрические отверстия; б) - в профрезерованные пазы

Рисунок 19 - Соединения на стержнях из арматуры периодического профиля, вклеенных вдоль волокон

8.39 Расчетную несущую способность, T , МН, вклеиваемого стержня на выдергивание или продавливание вдоль волокон в растянутых и сжатых стыках элементов деревянных конструкций из сосны и ели следует определять по формуле

$$T = R_{ск}^A d_1 \pi l k_c m_{дш} \prod m_i, \quad (74)$$

где $R_{ск}^A$ - расчетное сопротивление древесины скалыванию, МПа, определяемое по пункту 5 а) таблицы 3;

d_1 - диаметр отверстия, м;

l - длина заделываемой части стержня, м, которую следует принимать по расчету, но не менее $10 d$ и не более $30 d$;

k_c - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напряжений сдвига в зависимости от длины заделываемой части стержня, который следует определять по формуле

$$k_c = a_c - b_c \frac{l_p}{d}, \quad (75)$$

здесь $a_c = 1,2$;

$b_c = 0,02$;

$m_{\text{дп}}$ и $\prod m_i$ - в соответствии с 6.1.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

8.40 Расстояние между осями клеенных стержней, работающих на выдергивание или продавливание вдоль волокон, следует принимать не менее $S_2 = 3d$, а до наружных граней - не менее $S_3 = 2d$.

Соединения на стержнях, клеенных под углом к волокнам

8.41 Расчетную несущую способность T , МН, клеиваемого под углом к волокнам стержня на выдергивание или продавливание в стыках КДК следует определять по формуле

$$T = R^A \pi d_1 l_p k_c k_\sigma k_d m_{\text{дп}} \prod m_i \leq F_d R_d, \quad (76)$$

где R^A - расчетное сопротивление древесины выдергиванию или продавливанию клеенного стержня, МПа, принимаемое равным 6,8 МПа;

d_1 - диаметр отверстия, м;

l_p - расчетная длина стержня, м

$$l_p = l - l_0 \leq 30d; \quad (77)$$

l - длина заделываемой части, м;

$l_0 = 3d$ - глубина возможного снижения прочности клеевой прослойки при сварке; для стержней без сварки $l_0 = 0$;

d - диаметр клеиваемого стержня, м;

k_c - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напряжений сдвига в зависимости от длины заделываемой части стержня, который следует определять по формуле

$$k_c = a_c - b_c \frac{l_p}{d}; \quad (78)$$

где $a_c = 1,2$;

$b_c = 0,02$;

k_{σ} - коэффициент, зависящий от знака нормальных напряжений вдоль волокон в зоне установки стержней;

k_d - коэффициент, учитывающий зависимость расчетного сопротивления от диаметра стержня

$$k_d = \alpha_d - b_d d; \quad (79)$$

где $\alpha_d = 1,12$;

$b_d = 10$;

F_d - площадь сечения стержня, м^2 ;

R_d - расчетное сопротивление материала стержня, МПа.

Для стержней, работающих на выдергивание в зоне растягивающих напряжений, действующих вдоль волокон древесины элемента конструкции, значения коэффициента k_{σ} следует определять по формуле

$$k_{\sigma} = 1 - b_{\sigma} \sigma, \quad (80)$$

где σ - максимальные растягивающие напряжения, МПа;

$b_{\sigma} = 0,001$.

При работе в сжатой зоне, а также для стержней, работающих на продавливание, $k_{\sigma} = 1$.

(Измененная редакция, [Изм. N 1, 3](#)).

8.42 Минимальное расстояние от боковых граней пакета до оси стержня принимается не менее $2d$ и не менее 30 мм; между осями стержней по ширине пакета расстояние должно быть не менее $2d$; от торца пакета вдоль волокон до оси стержня - не менее 100 мм; между стержнями вдоль волокон при угле наклона стержней α к направлению волокон менее 30° и не менее $14d$, при α от 30° до 60° - $10d$, при α более 60° - $7,5d$.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

8.43 При устройстве жестких стыков в конструкциях используют два типа соединений на наклонно вклеенных стержнях.

Универсальными являются анкеры V-образной формы, которые представляют собой комбинацию как минимум из двух стержней, вклеенных наклонно по отношению к направлению волокон древесины и образующих между собой внутренний угол.

В растянутых стыках или в растянутых зонах стыков допускается применять соединения на стержнях, наклонно вклеенных в одном направлении, работающих на выдергивание и присоединенных на сварке к стальным пластинам, передающим на древесину усилия сжатия, возникающие от разложения усилий растяжения в наклонных стержнях. Работа наклонных стержней на продавливание (сжатие) в таких узлах не допускается.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

8.44 Расчетную несущую способность V-образного анкера следует определять исходя из расчетной несущей способности вклеенных стержней анкера, определенной по 8.41. Усилия в каждой ветви анкера следует определять путем разложения усилий от внешней нагрузки по направлениям ветвей. Внутренний угол между ветвями анкера

принимается от 45 до 120°.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

8.45 Проверку на прочность анкеров, сварных швов, соединительных пластин и других стальных элементов выполняют по нормам проектирования металлоконструкций.

8.46 В соединении, работающем на сдвиг, при наличии плотного контакта между соединяемыми частями, несущую способность наклонно вклеенной связи T_c , кроме случая, указанного в 8.44, следует вычислять по формуле

$$T_c = T \cos \alpha, \quad (81)$$

где T - несущая способность стержня, работающего на выдергивание (8.41);

α - угол наклона вклеенной связи к плоскости сдвига.

При отсутствии плотного контакта между соединяемыми частями несущую способность проверяют по формуле (82).

(Измененная редакция, [Изм. N 1, 2](#)).

8.47 В соединении, работающем на сдвиг, несущую способность наклонно вклеенной связи, работающей на продавливание (сжатие), при отсутствии рядом вклеенной связи, работающей на выдергивание (растяжение), а также при работающей на выдергивание (растяжение), когда между сдвигаемыми элементами отсутствует прижим, следует проверять по эмпирической формуле

$$(N_p / T_a)^2 + Q / T_H \leq 1, \quad (82)$$

где $N_p = N'_{сд} \cos \alpha$ - составляющая расчетного усилия $N'_{сд}$, МН на один стержень; вызывающая в наклонном стержне напряжение растяжения;

$T_a = F_a R_a$ - расчетная несущая способность одного стержня по условию прочности на растяжение, МН;

F_a - площадь сечения стержня, м²;

R_a - расчетное сопротивление растяжению арматурной стали для А300 $R_a = 285$ МПа и для А400 $R_a = 375$ МПа;

$Q = N'_{сд} \sin \alpha$ - составляющая того же усилия $N'_{сд}$, вызывающая в наклонном стержне напряжения изгиба;

T_H - расчетная несущая способность стержня на один шов из условия его работы на изгиб, МН, принимается:

а) при жестком (сварном) соединении вклеенного стержня со стальной накладкой или анкерной полосой:

- $T_H = 65d^2 \sqrt{m_{дл}} \Pi m_i$ - для арматуры А300;

- $T_H = 85d^2 \sqrt{m_{дл}} \Pi m_i$ - для арматуры А400;

б) при нежестком болтовом соединении вклеенного стержня со стальной накладкой:

- $T_H = 50d^2 \sqrt{m_{дл}} \Pi m_i$ - для арматуры А300;

- $T_H = 60d^2 \sqrt{m_{дл} \Gamma m_i}$ - для арматуры A400;

- d - номинальный диаметр стержня, м.

(Измененная редакция, [Изм. N 1, 2](#)).

8.48 При определении числа вклеенных стержней или анкеров необходимо учитывать коэффициент их совместной работы $k_{с.р}$:

- при одном анкере или одном наклонном стержне с одной стороны стыка и на одной грани $k_{с.р} = 1$;

- двух анкерах или двух наклонных стержнях $k_{с.р} = 0,9$;

- большем количестве анкеров или стержней $k_{с.р} = 0,75$.

8.49 При проектировании стыков или узлов конструкций необходимо учитывать особенности конструктивной схемы. Принципиально различаются конструктивные варианты сжатой и растянутой зон стыков сжато-изгибаемых элементов ломаного очертания, например, в карнизных узлах рам и т.д.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

8.50 Наклонно вклеенные стержни следует располагать в соединениях таким образом, чтобы в них возникали (в основном) растягивающие усилия. Возникающие при этом (от разложения сил) сжимающие усилия должны передаваться на древесину соединительными жесткими пластинами или специально вклеенными стержнями с соответствующей проверкой расчетом.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

8.51 Податливость соединений на наклонно вклеенных стержнях следует принимать 0,001 мм/кН.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).


8.52 Стыки и узлы сжато-, растянуто-изгибаемых, изгибаемых и растянутых элементов сборных конструкций следует проверять расчетом и обеспечивать восприятие перерезывающих сил, а также усилий, возникающих при сборке, кантовке, перевозке, складировании и монтаже. Для сжатых стыков большепролетных конструкций, выполненных с заполнением полимербетоном, следует предусматривать специальные конструктивные решения стыков на наклонно вклеенных стержнях, способных воспринимать упомянутые монтажные нагрузки и перерезывающие силы.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

Соединения на вклеенных стальных нагелях

8.53 Расчетную несущую способность на сдвиг T_H , кН, вклеенного в древесину цилиндрического нагеля из стальной арматуры периодического профиля (рисунок 20) на один шов соединения элементов из сосны и ели при глубине заделки $l_H \geq 6d$ в направлении усилий вдоль волокон для режима нагружения А (таблица 4) следует определять по таблице 21 с учетом 8.16. Максимальным значениям T_H соответствует $l_H \geq 8d$, где номинальный диаметр стержня d и глубина заделки l , см.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).



а) - шахматная расстановка; б) - двухрядная расстановка

Рисунок 20 - Соединение на клеенных стальных нагелях

Таблица 21

Схема соединений	Напряженное состояние соединения	Расчетная несущая способность T на один шов сплачивания (условный срез), кН
1 Симметричные соединения	а) Смятие в средних элементах	$0,75cd_0$
	б) Смятие в крайних элементах	$1,2ad_0$
2 Несимметричные соединения	а) Смятие во всех элементах равной толщины, а также в более толстых элементах односрезных соединений	$0,53cd_0$
	б) Смятие в более толстых средних элементах двухсрезных соединений при $\alpha \leq 0,5c$	$0,38cd_0$
	в) Смятие в более тонких крайних элементах при $\alpha \leq 0,35c$	$0,8ad_0$
	г) Смятие в более тонких элементах односрезных соединений и в крайних элементах при $c > \alpha > 0,35c$	$1,5k_H ad_0$
3 Симметричные и несимметричные соединения	а) Изгиб нагеля из арматуры А300	$2,5d^2 + 0,025l_H^2$, но не более $3,9d^2$
	б) Изгиб нагеля из арматуры А400	$3,1d^2 + 0,025l_H^2$, но не более $4,5d^2$
Примечания 1 В таблице приведены следующие обозначения: c - толщина средних элементов, а также равных по толщине или более толстых элементов односрезных соединений; α - толщина крайних элементов, а также более тонких элементов односрезных соединений; d - номинальный диаметр клеенного нагеля; d_0 - диаметр отверстия; все размеры выражены в сантиметрах. 2 См. примечания 2-4, 7 и 8 к таблице 18. 3 Расчет нагельных соединений на скалывание производить не следует, если выполнены условия расстановки нагелей в соответствии с 8.55.		

8.54 В соединениях элементов под углом к волокнам древесины несущую способность вклеенных нагелей T_H следует вычислять в соответствии с 8.14.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

8.55 Расстояния между осями вклеенных нагелей при их расстановке следует принимать вдоль волокон древесины S_1 не менее $8d_o$, поперек волокон S_2 не менее $3d_o$ и от кромки элемента S_3 не менее $3d_o$. При шахматной расстановке нагелей минимальные расстояния $S_2 = S_3 \geq 3d_o$.

9 УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

9.1 При проектировании деревянных конструкций следует:

- а) учитывать производственные возможности предприятий - изготовителей деревянных конструкций;
- б) учитывать возможности транспортных и монтажных средств и требования дорожных служб;
- в) использовать древесину с наименьшими отходами и потерями;
- г) предусматривать меры по обеспечению пространственной жесткости, устойчивости и неизменяемости отдельных конструкций и всего здания или сооружения в целом в процессе монтажа и эксплуатации;
- д) предусматривать мероприятия по обеспечению долговечности и требуемых показателей огнестойкости и пожарной опасности (раздел 10).

9.2 Напряжения и деформации в деревянных конструкциях от изменения температуры древесины, а также от усушки или разбухания древесины вдоль волокон учитывать не следует.

9.3 При пролетах деревянных безраспорных конструкций более 30 м одна из опор должна быть подвижной.

9.4 Действие сил трения при расчете деревянных конструкций следует учитывать:

а) если равновесие системы обеспечивается только трением при условии постоянного прижатия элемента и отсутствии динамической нагрузки; при этом коэффициент трения дерева по дереву следует принимать равным:

- торца по боковой поверхности - 0,3;
- боковых поверхностей - 0,2;

б) если трение ухудшает условия работы конструкций и соединений, то коэффициент трения следует принимать равным 0,6.

9.5 Расчет элементов из круглых лесоматериалов на устойчивость следует производить по сечению, расположенному в середине расчетной длины элемента, а на прочность - по сечению с максимальным изгибающим моментом.

9.6 Пространственную жесткость и устойчивость деревянных конструкций следует обеспечивать постановкой горизонтальных и вертикальных связей. Расстояние между связевыми блоками следует назначать не более 30 м включительно. Расстояние более 30 м должно быть обосновано расчетом.

По длине здания поперечные связи следует располагать в плоскости верхнего пояса сквозных или в верхней зоне сплошных несущих конструкций.

В качестве поясов связевых ферм следует использовать верхние пояса или все сечение несущих конструкций.

Использование профнастила или листовых материалов, уложенных непосредственно по верху несущих конструкций, в качестве распорок и связей допускается при обосновании расчетом. В зданиях с химически агрессивной средой использование профнастила в качестве распорок и связей не допускается.

При использовании косоугольного дощатого настила непосредственно по конструкциям и прогонам, двойного перекрестного дощатого настила, настила из фанерных плит, LVL или ДПК постановка связей жесткости в плоскости покрытия не требуется.

(Измененная редакция, [Изм. N 2, 3](#)).

9.7 Размер опорной части плит покрытий должен быть не менее 5,5 см. Плиты покрытий следует прикреплять к несущей конструкции с каждой стороны соединениями, воспринимающими усилия сдвига и отрыва.

9.8 Стыки деревянных растянутых элементов следует осуществлять совмещенными в одном сечении, перекрывая их накладками на стальных цилиндрических нагелях или иных соединениях.

Конструкция стыков растянутых элементов должна обеспечивать осевую передачу растягивающего усилия.

9.9 Не следует применять узлы и стыки с соединениями на связях различной податливости, а также стыки, в которых часть деревянных элементов соединена непосредственно, а часть - через промежуточные элементы и соединения.

9.10 Элементы деревянных конструкций следует центрировать в узлах, стыках и на опорах, за исключением тех случаев, когда эксцентричное соединение элементов уменьшает действующий в расчетном сечении изгибающий момент. При наличии эксцентриситета последний должен учитываться расчетом.

9.11 Элементы конструкций должны быть стянуты болтами или шпильками в узлах и стыках, а составные элементы на податливых соединениях - стянуты и между узлами или соединены с помощью вклеенных стержней или винтов. Число болтов или шпилек определяется расчетом, но должно быть не менее двух в узле или стыке.

В соединениях на цилиндрических нагелях должно быть поставлено не менее 3 стяжных болтов с каждой стороны стыка.

Диаметр стяжных болтов d_b следует принимать по расчету, но не менее 12 мм. Шайбы стяжных болтов должны иметь размер сторон или диаметр не менее $3d_b$ и толщину не менее $0,25d_b$.

9.12 Площадь поперечного сечения нетто деревянных элементов сквозных несущих конструкций должна быть не менее 50 см^2 , а также не менее 0,5 полной площади сечения брутто при симметричном ослаблении.

9.13 Расчет деревянных конструкций на сейсмические нагрузки следует производить в соответствии с [СП 14.13330](#).

В каркасах одноэтажных большепролетных зданий (при пролетах более 24 м) следует использовать преимущественно статически определимые конструкции.

В шарнирных узлах необходимо обеспечивать возможность их поворота без появления дополнительных внутренних усилий.

При проектировании КДК следует предусматривать мероприятия, предотвращающие скалывание древесины (например, армирование древесины вклеенными стержнями).

9.14 Для клееных конструкций переменного сечения на скошенных кромках под углом β к направлению волокон следует учитывать дополнительные напряжения на площадках, параллельных волокнам древесины:

$$\Delta \tau = \sigma_x \operatorname{tg} \beta; \quad (83)$$

$$\Delta\sigma_{p90} = \Delta\sigma_0 = \sigma_0 \operatorname{tg}^2 \beta, \quad (84)$$

где σ_0 - напряжения, действующие вдоль волокон древесины;

β - угол между линией скоса и направлением волокон древесины.

ПРОГОНЫ, ОБРЕШЕТКИ И НАСТИЛЫ

9.15 Прогон, обрешетка, настил и другие изгибаемые элементы следует рассчитывать по двум предельным состояниям на прочность и прогиб. Значения максимальных прогибов, а для междуэтажных перекрытий и предельных физиологических прогибов, должны быть не выше указанных в [СП 20.13330](#).

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

9.16 Настилы и обрешетки под кровлю следует рассчитывать на следующие сочетания нагрузок:

а) постоянная и временная от снега (расчет на прочность и прогиб);

б) постоянная и временная от сосредоточенного груза 1 кН с умножением последнего на коэффициент перегрузки $\gamma = 1,2$.

При сплошном настиле или при разреженном настиле с расстоянием между осями досок или брусков не более 150 мм нагрузку от сосредоточенного груза следует передавать на две доски или два бруска, а при расстоянии более 150 мм - на одну доску или брусок. При двойном настиле (рабочем и защитном, направленном под углом к рабочему) или сплошном листовом настиле (из фанеры, ОСП, LVL) сосредоточенный груз следует распределять на ширину 500 мм рабочего настила.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

БАЛКИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ И КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

9.17 Балки следует рассчитывать по двум группам предельных состояний на прочность, устойчивость плоской формы деформирования и прогиб.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

9.18 Подрезка на опоре в растянутой зоне деревянных изгибаемых элементов глубиной $a \leq 0,25 h$ допускается при условии

$$\frac{A}{bh} < 0,4 \text{ МПа}, \quad (85)$$

где A - опорная реакция от расчетной нагрузки;

b и h - ширина и высота поперечного сечения элемента без подрезки.

Длина опорной площадки подрезки c должна быть не больше высоты сечения h , а длина скошенной части подрезки c_1 - не менее двух глубин a (рисунок 21).




Рисунок 21 - Скошенная подрезка конца балки

В том случае, если невозможно выполнить скошенную подрезку или ее глубина превышает $0,25 \frac{1}{2}h$, необходимо усиление зоны подрезки. Усиление производят вклеиванием поперечных (перпендикулярно волокнам) и наклонных (под углом 45° к волокнам) стержней (рисунок 22).




Рисунок 22 - Усиление подрезки на конце балки

Длина поперечных стержней должна удовлетворять условию

$$2a_p \leq l_a \leq 0,7h, \quad (86)$$

где l_a - расчетная длина стержня;

$a_p = a - 30$ мм (глубина подрезки минус 30 мм на непроклей).

Расчет стержней производят с учетом того, что все растягивающее усилие воспринимается поперечно вклеенными стержнями. Наклонные стержни воспринимают сдвигающие усилия в зоне трещины и снижают касательные напряжения на приопорном участке.

Расстояние от торца подрезки до вклеенных стержней должно быть 80-120 мм (120 мм для конструкций, эксплуатируемых в переменных температурно-влажностных условиях, в том числе на открытом воздухе).

Для двух поперечно вклеенных стержней должно выполняться условие

$$T \geq 0,7Aa/h, \quad (87)$$

где T - несущая способность поперечно вклеенного стержня, определенная по 8.41 при $l_p = a_p$;

A - опорная реакция;

a - глубина подрезки;

h - высота сечения без учета подрезки.

Для наклонно вклеенного стержня должно быть выполнено условие

$$T \geq 25 A a^2 (h - a) / h^4, \quad (88)$$

где T - несущая способность вклеенного стержня, определенная по 8.41, условно принимая уровень площадки опирания за местоположение шва сплачивания.

(Измененная редакция, [Изм. N 1, 2](#)).

9.19 Клееным балкам с шарнирным опиранием и прямолинейной нижней гранью следует придавать строительный подъем, равный $1/200$ пролета. В клееных балках допускается сочетать древесину двух сортов, используя в крайних зонах на 0,17 высоты поперечного сечения более высокий сорт, по которому назначают расчетные сопротивления R_H .

9.20 Гнутоклееные балки с постоянной или переменной высотой поперечного сечения могут быть как двускатными, так и с верхней гранью положительной и отрицательной кривизны от 10 до 20%.

Одна из опор в таких балках, независимо от пролета, должна быть подвижной во избежание возникновения распора.

При расчете гнутоклееных балок на прочность, кроме проверки краевых тангенциальных нормальных напряжений, необходима проверка максимальных радиальных растягивающих напряжений $\sigma_{r_{\max}}$, действующих поперек волокон древесины, в соответствии с требованиями 7.13.

9.21 Двускатные гнутоклееные балки рекомендуются к применению при уклонах не более 20%. В односкатных и двускатных балках переменного сечения следует учитывать влияние ската на напряжения изгиба параллельно поверхности.

В том случае, когда волокна древесины параллельны одной из поверхностей балки и угол ската $\alpha \leq 10^\circ$ (рисунок 23), напряжения изгиба в крайних волокнах, параллельных поверхности, следует рассчитывать по формуле

$$\sigma_p = (1 + \operatorname{tg}^2 \alpha) M / W_{\text{расч}} \leq R_H; \quad (89)$$

на скатной поверхности - по формуле

$$\sigma_{c,\alpha} = (1 - 4 \operatorname{tg}^2 \alpha) M / W_{\text{расч}} \leq R_{c,\alpha}, \quad (90)$$

где $R_{c,\alpha}$ - расчетное сопротивление древесины сжатию под углом α к направлению волокон, определяемое по формуле (5).

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).




Рисунок 23 - Односкатная балка

9.22 Пояса клееных балок с плоской фанерной стенкой следует выполнять из вертикально поставленных слоев (досок). В поясах балок коробчатого сечения допускается применять горизонтальное расположение слоев. Если высота поясов превышает 100 мм, в них следует предусматривать горизонтальные пропилы со стороны стенок.

Для стенок балок должны применять водостойкую фанеру или LVL толщиной не менее 8 мм.

СОСТАВНЫЕ БАЛКИ

9.23 Составным балкам на податливых связях следует придавать строительный подъем путем выгиба элементов до постановки связей. Величину строительного подъема (без учета последующего распрямления балки) следует принимать увеличенной в полтора раза по сравнению с прогибом составной балки под расчетной нагрузкой.

9.24 Брусчатые и клееные деревянные составные балки следует сплачивать не более чем из трех брусьев с помощью пластинчатых нагелей, МЗП, наклонно вклеенных стержней или наклонных винтов.

Составные балки из досок следует сплачивать с помощью гвоздей, шурупов, МЗП и др.

9.25 Расчет на прочность составных балок следует выполнять, руководствуясь положениями 7.9 и 7.11.

Конструирование и расчет составных балок (ребристых плит) композитного сечения, в которых железобетонная плита объединена с деревянными ребрами наклонно вклеенными анкерами, следует выполнять, руководствуясь положениями приложения Л.

9.26 Прогиб составных балок как со строительным подъемом, так и без него следует определять по правилам строительной механики как для цельных балок такого же сечения, но с введением коэффициента $k_{ж}$ к моменту инерции поперечного сечения балки, учитывающего податливость того или иного вида соединения (таблица 15).

9.27 В составных балках на наклонно вклеенных стержнях, последние следует устанавливать таким образом, чтобы в них возникали растягивающие усилия. Стержни следует вклеивать под углом от 25 до 50° к плоскости сплачивания.

Несущую способность наклонно вклеенного стержня, как связи сдвига $T_{с.с}$, определяют по формуле

$$T_{с.с} = T \cos \alpha_c, \quad (91)$$

где T - несущая способность стержня, определенная в соответствии с 8.41.

Расстояние (шаг) между вклеенными стержнями $s_{с.с}$ должно удовлетворять условию*

$$\Delta M_s \leq T_{с.с} I_{бр} / S_{бр}', \quad (92)^*$$

где ΔM_s - расчетная разница изгибающих моментов в начале и в конце участка $s_{с.с}$ * между вклеенными связями;

$I_{бр}$ - момент инерции брутто поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;

S_{br}'' - статический момент брутто ветви составного элемента относительно нейтральной оси.

* Формула и экспликация к ней соответствуют оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Коэффициент k_{xx} к моменту инерции поперечного сечения балки, учитывающий податливость наклонно вклеенных стержней, следует принимать равным 0,9.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

9.28 Балки композитного сечения являются составными и включают деревянные ребра, монолитную железобетонную плиту и анкера, объединяющие их в единую конструкцию. Положения по проектированию балок композитного сечения с анкерами на вклеенных стержнях приведены в [СП 382.1325800](#).

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

ФЕРМЫ

9.29 Расчет ферм с разрезными и неразрезными поясами следует производить по деформированной схеме с учетом податливости узловых соединений.

Фермы следует проектировать со строительным подъемом не менее $\frac{1}{200}$ пролета, осуществляемым в клееных конструкциях путем выгиба по верхнему и нижнему поясам.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

9.30 Расчетную длину сжатых элементов ферм при их расчете на устойчивость в плоскости фермы следует принимать равной расстоянию между центрами узлов, а из плоскости - для поясов между точками их закрепления из плоскости, для решетки - расстоянию между центрами узлов.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

9.31 Элементы решетки ферм следует центрировать в узлах. В случае нецентрированных узлов ферм следует учитывать возникающие в элементах изгибающие моменты. Стыки сжатых поясов ферм следует располагать в узлах или вблизи узлов, закрепленных от выхода из плоскости ферм.

9.32 Фермы могут быть сборными из ДК или металлодеревянными. В металлодеревянных фермах растянутый нижний пояс выполняют из стали. Детали решетки выполняют из стали или (и) древесины.

9.33 Фермы линзообразного очертания имеют гнутоклееные пояса или пояс (рисунок 24). Особенности проектирования линзообразных ферм с узлами на вклеенных стержнях изложены в [СП 382.1325800](#).

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).




Рисунок 24 - Схемы линзообразных ферм

9.34 Расчет фермы необходимо осуществлять с учетом следующих особенностей:

а) усилия в поясах следует определять из условия их неразрезности; следует учитывать изгибающие моменты, возникающие в опорных узлах, выполненных на наклонно вклеенных связях;

б) усилия в решетке допускается определять из условия шарнирных узлов сопряжения ее элементов с поясами.

9.35 В зданиях 2 и 3 классов функционального назначения (приложение А) применяют дощатые фермы с соединениями в узлах на МЗП. Фермы изготавливают из древесины хвойных пород шириной от 100 до 200 мм, толщиной от 40 до 70 мм.

Особенности расчета и проектирования дощатых ферм с соединениями в узлах на МЗП изложены в приложении К.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

АРКИ И СВОДЫ

9.36 Арки и своды следует рассчитывать на прочность в соответствии с указаниями 7.17 и на устойчивость в плоскости кривизны по формуле (12) с учетом 7.17, причем расчетную длину элементов l_0 следует принимать при расчете:

а) на прочность по деформированной схеме:

- для двухшарнирных арок и сводов при симметричной нагрузке $l_0 = 0,35 S$;

- трехшарнирных арок и сводов при симметричной нагрузке $l_0 = 0,58 S$;

- двух- и трехшарнирных арок и сводов при кососимметричной нагрузке - по формуле

$$l_0 = \frac{\pi S}{2\sqrt{\pi^2 - \alpha^2}}, \quad (93)$$

где S - полная длина дуги арки или свода;

α - центральный угол полуарки, рад.

Для трехшарнирных стрельчатых арок с углом перелома в ключе более 10° при всех видах нагрузки $l_0 = 0,5 S$.

При расчете трехшарнирных арок на несимметричную нагрузку расчетную длину l_0 допускается принимать равной $0,58 S$;

б) на устойчивость в плоскости кривизны для двух- и трехшарнирных арок и сводов $l_0 = 0,58 S$.

Расчет трехшарнирных арок на устойчивость плоской формы деформирования следует производить по 7.20.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

9.37 При расчете арок на прочность по деформированной схеме и на устойчивость плоской формы деформирования величины N и M_d следует принимать в сечении с максимальным моментом (для проверяемого случая нагружения), а коэффициенты ξ или ξ_c и ξ_k - определять по формуле (38) с подстановкой в нее значения сжимающей силы N_0 в ключевом сечении арки; расчет арок на устойчивость в плоскости кривизны - производить по формуле (12) на ту же сжимающую силу N_0 .

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

РАМЫ

9.38 Расчет на прочность элементов трехшарнирных рам в их плоскости допускается выполнять по правилам расчета сжато-изгибаемых элементов с расчетной длиной, равной длине полурамы по осевой линии.

9.39 Устойчивость плоской формы деформирования трехшарнирных рам, закрепленных по внешнему контуру, допускается проверять по 7.20. При этом для рам из прямолинейных элементов, если угол между осями ригеля и стойки более 130° , и для гнуто-клееных рам расчетную длину элемента следует принимать равной длине осевой линии полурамы. При угле между стойкой и ригелем меньше 130° расчетную длину ригеля и стойки следует принимать равной длинам их внешних подкрепленных кромок.

ОПОРЫ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

9.40 Для элементов деревянных опор воздушных линий электропередачи допускается применять круглый лес, пиломатериалы и ДК.

9.41 Для основных элементов опор (стоек, приставок, траверс) диаметр бревна в верхнем отрубе должен быть не менее 18 см для ЛЭП напряжением 110 кВ и выше и не менее 16 см для ЛЭП напряжением 35 кВ и ниже.

Диаметр приставок (пасынков, свай) опор ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должен быть не менее 18 см. Для вспомогательных элементов опор диаметр бревен в верхнем отрубе должен быть не менее 14 см.

9.42 Сопряжение элементов опор ЛЭП следует выполнять без врубок.

9.43 Диаметр болтов должен быть не менее 16 мм и не более 27 мм.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

9.44 Принятие конструктивных мер, обеспечивающих просыхание элементов деревянных конструкций и их защиту от увлажнения, обязательно независимо от срока службы здания или сооружения, а также от того, производят химическую защиту древесины или нет.

В тех случаях, когда древесина имеет повышенную начальную влажность и ее быстрое просыхание в конструкции затруднено, а также когда конструктивными мерами нельзя устранить постоянное или периодическое увлажнение древесины, следует применять химические меры защиты (консервирование, антисептирование, гидрофобизацию, нанесение влагозащитных покрытий и др.). Сказанное относится также к конструкциям из фанеры, LVL и других

древесно-плитных материалов.

9.45 Конструкционные меры должны предусматривать:

а) предохранение древесины конструкций от непосредственного увлажнения атмосферными осадками, грунтовыми и талыми водами (за исключением опор воздушных линий электропередачи), эксплуатационными* и производственными водами;

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

б) систематическую просушку древесины конструкций путем создания осушающего температурно-влажностного режима (естественная и принудительная вентиляция помещения, устройство в конструкциях и частях зданий осушающих продухов, аэраторов).

9.46 Несущие деревянные конструкции (фермы, арки, балки и др.) должны быть открытыми, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, а также проведения профилактического ремонта, включающего работы по химической защите элементов конструкций.

9.47 В отапливаемых зданиях и сооружениях, при расположении несущих КДК (балок, рам, арок и др.) частично внутри отапливаемого помещения, а частично снаружи, конструкции должны иметь прямоугольное сплошное сечение и усиленную защиту в местах пересечений ограждающих конструкций (стен, перекрытий, покрытий) от увлажнения и биоразрушения (рисунки [Н.1](#) и [Н.2](#) приложения Н).

При возможности, несущие конструкции следует располагать таким образом, чтобы они целиком находились либо в пределах отапливаемого помещения, либо вне его.

9.48 Для зданий классов функционального назначения 1а, 1б и 2а не допускается заделка поясов, опорных и промежуточных узлов, концов элементов решетки ферм в толщу стен, совмещенных покрытий или чердачных перекрытий.

Опорные части несущих конструкций (ферм, арок, балок и др.) при их размещении в гнездах каменных стен должны быть открыты. Запрещается заделывать наглухо зазоры между стенками гнезд и опорными частями конструкций кирпичом, раствором, герметизирующими материалами и т.п.

В наружных каменных стенах отапливаемых зданий и сооружений, а также во внутренних стенах, разделяющих отапливаемые и неотапливаемые помещения, стенки гнезд следует утеплять во избежание их промерзания в соответствии с теплотехническим расчетом.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

9.49 В отапливаемых зданиях и сооружениях несущие конструкции (фермы, арки и др.), имеющие на опорах металлические башмаки, следует располагать на железобетонных опорах (колоннах), пилястрах стен и других опорах, выступающих внутрь помещения, а также на наружные каменные стены с выделкой гнезд (при условиях, исключающих выпадение конденсата на металле).

9.50 В местах опирания несущих конструкций на фундамент, каменные стены, пилястры, железобетонные колонны между древесиной конструкций и более теплопроводным материалом опоры следует вводить гидроизоляционные прокладки.

В том случае, если опорную часть несущих конструкций устанавливают на деревянные подкладки (подушки), последние также следует отделять от более теплопроводного материала опоры гидроизоляционными прокладками. Подкладки (подушки) следует изготавливать из древесины твердых лиственных пород и консервировать невымываемыми или трудновымываемыми биозащитными составами.

9.51 При эксплуатации конструкций в условиях, где возможно выпадение конденсата на металлических поверхностях, следует принимать меры по предохранению древесины от увлажнения в местах контакта с металлическими крепежными элементами (накладки, уголки, шайбы под болты и пр.). Для этого между древесиной и металлическим элементом следует вводить гидроизоляционный слой (мастичные или самоклеющиеся ленточные

герметики, эластичные прокладки или уплотнительные ленты).

9.52 При расположении деревянных рам, арок и стоек (колонн) внутри помещений обрез опоры следует устраивать на такой высоте от уровня пола, чтобы в процессе эксплуатации исключалась возможность увлажнения опорного узла.

В том случае, если опорная часть несущей конструкции находится на открытом воздухе, обрез фундамента должен быть устроен таким образом, чтобы обеспечивался быстрый отвод воды, попадающей на него в виде атмосферных осадков, и исключалось затопление опорного узла дождевыми и талыми водами.

9.53 При организации внутреннего водоотвода водоприемные воронки следует располагать таким образом, чтобы в случае протечек вода не попадала на несущие конструкции.

9.54 В зданиях и сооружениях с повышенной относительной влажностью воздуха (более 85%), а также с сильной и средней химически агрессивной средой несущие деревянные конструкции должны иметь сплошное сечение и минимальное число металлических элементов.

В зданиях с химически агрессивной средой следует также ограничивать применение сквозных несущих конструкций из-за наличия большого числа промежуточных узлов и открытых горизонтальных и наклонных граней у деревянных элементов решетки, на которых скапливается химически агрессивная пыль.

9.55 Несущие конструкции, эксплуатируемые на открытом воздухе, должны иметь сплошное массивное сечение и изготавливаться из брусьев, круглого леса, ДК или LVL. Конструкции из брусьев или круглого леса следует проектировать с зазорами между элементами вне зон соединений, которые способствуют более быстрому высыханию древесины в процессе эксплуатации.

В открытых сооружениях необходимо использовать средства, предохраняющие деревянные элементы конструкций от прямого попадания на них атмосферной влаги.

Для защиты от атмосферных осадков открытые горизонтальные и наклонные грани ответственных несущих конструкций следует защищать обшивками, консервирующими биозащитными составами, козырьками из атмосферо- и коррозиестойкого материала.

9.56 Опорные части и узловые соединения несущих конструкций, эксплуатируемые на открытом воздухе или в зданиях с повышенной относительной влажностью воздуха, следует проектировать таким образом, чтобы концы элементов были проветриваемыми и имели минимальную площадь контакта с металлом. Не допускается использование глухих металлических башмаков при опирании несущих конструкций на фундамент в опорных узлах арок, рам и др.

9.57 В тех зданиях, где возможно образование конденсата на потолочных поверхностях, верхние грани несущих конструкций (ферм, рам, арок и др.), на которые опираются плиты покрытий, следует защищать досками толщиной не менее 30 мм, консервированными невымываемыми или трудно вымываемыми биозащитными составами, с последующей укладкой поверху самоклеющейся герметизирующей ленты или подплавляемого рулонного гидроизоляционного материала.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

9.58 В ограждающих конструкциях отапливаемых зданий и сооружений должно быть исключено влагонакопление в процессе эксплуатации.

В панелях стен и плитах покрытий в случаях, предусмотренных теплотехническим расчетом, следует предусматривать использование пароизоляционного слоя.

При использовании для наружной обшивки стеновых панелей отапливаемых зданий паронепроницаемых материалов между обшивкой и утеплителем следует предусматривать вентиляционный продух.

9.59 Пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и пленочных материалов. При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотна склеивают, пленки

сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и внутренней обшивкой.

9.60 Вентилирование плит покрытия под рулонную кровлю следует осуществлять через продухи, специально устраиваемые между наружной обшивкой и утеплителем.

В плитах покрытия под кровлю из волнистых листов, профилированного металлического настила такие продухи не устраивают. Карнизный узел должен быть спроектирован таким образом, чтобы наружный воздух имел свободный доступ под кровельные листы. Не допускается закрывать снаружи подкровельное пространство от задувания снега с помощью гребенок без оставления продухов для вентиляции.

9.61 Не допускается устанавливать панели на фундамент (цокольную стеновую панель) без прокладки гидроизоляционного слоя, герметизации и утепления швов между ними.

9.62 В целях предохранения наружных стен от намокания расстояние от отмостки до низа панелей должно быть не менее 40 см, а вынос карниза (свес кровли) при неорганизованном водоотводе - не менее 50 см.

10 ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИЯМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

10.1 В случаях, предусмотренных противопожарными требованиями действующих нормативных документов, деревянные конструкции должны быть запроектированы и выполнены с пределом огнестойкости и показателем пожарной опасности, регламентируемыми этими требованиями. Деревянные конструкции допускается использовать в жилых и общественных многоэтажных зданиях высотой до 28 м в соответствии с [СП 451.1325800](#) и [СП 452.1325800](#).

(Измененная редакция, [Изм. N 3](#)).

ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ

10.2 Предел огнестойкости следует определять по методам, установленным [ГОСТ 30247.0](#) и [ГОСТ 30247.1](#).

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

10.3 Допускается предел огнестойкости деревянных элементов конструкций устанавливать расчетным путем на основе закономерностей обугливания и прогрева их сечений в условиях стандартного теплового воздействия, регламентируемого [ГОСТ 30247.0](#), и с учетом предельных состояний по огнестойкости, регламентируемых [ГОСТ 30247.1](#).

10.4 Основными закономерностями, используемыми при расчете пределов огнестойкости деревянных конструкций, являются:

- температура начала обугливания древесины, которая составляет 270°C;
- время достижения этой температуры на поверхности древесины после начала стандартного теплового воздействия пожара;
- условная скорость обугливания (скорость перемещения фронта обугливания), включающая влияние угловых закруглений;
- снижение температуры древесины по гиперболическому закону за фронтом обугливания.

Время достижения температуры обугливания на поверхности:

- для незащищенной древесины и древесных материалов - 4 мин;
 - для древесины и древесных материалов, защищенных огнезащитными покрытиями, огнезащитными и строительными материалами, обеспечивающими класс пожарной опасности K0(15), K0(30) или K0(45), - 15, 30 и 45 мин соответственно;
 - для древесины, защищенной пропиточными антипиренами, - 4 мин.
- Условную скорость обугливания следует принимать постоянной:
- для древесины хвойных пород - 0,7 мм/мин;
 - для древесины перекрестноклееной трехслойной на всех клеях и пяти- и более слойной на теплостойких клеях - 0,8 мм/мин;
 - для древесины перекрестноклееной пяти- и более слойной на клеях пониженной теплостойкости - по результатам испытаний.

(Измененная редакция, [Изм. N 1, 2, 3](#)).

10.5 Расчет на огнестойкость следует выполнять на особое сочетание нагрузок с коэффициентом сочетаний для всех кратковременных нагрузок 0,8 и коэффициентом надежности по нагрузке γ_f равным 0,5.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

10.6 Вследствие неравномерного распределения температур по сечению древесины за фронтом обугливания при определении геометрических размеров сечения в любой момент времени огневого воздействия следует исключить слой древесины, перегретой выше 100°C.

Толщина слоя перегретой древесины, с учетом угловых закруглений, для незащищенной древесины и древесины, защищенной вспучивающимися составами, равна 7 мм.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

10.7 Расчетное сопротивление древесины в условиях пожара R_{Π} вычисляют по формуле

$$R_{\Pi} = R^H m_{дл} \Pi m_i / \gamma_m, \quad (94)$$

где $m_{дл}=0,8$ - с учетом длительности пожара от 15 до 120 мин (режим нагружения K по таблице 4);

Πm_i - произведение коэффициентов условий работы (6.9);

γ_m - коэффициент надежности по материалу, определяемый из условия перехода от обеспеченности 0,95 для R^H к обеспеченности 0,8 для нормативного сопротивления в условиях пожара R_{Π}^H по формуле

$$\gamma_m \geq (1 - \eta_H v) / (1 - \eta_{\Pi} v), \quad (95)$$

$\eta_H=1,65$ - квантиль в предполагаемой статистической функции распределения с обеспеченностью 0,95;

$\eta_{\Pi}=0,84$ - квантиль в предполагаемой статистической функции распределения с обеспеченностью 0,8;

v - коэффициент вариации (таблица 6).

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

10.8 Расчет на прочность в условиях пожара выполняют по методу эффективного сечения, уменьшенного с учетом обугливания, включая влияние угловых закруглений, и перегретого слоя древесины (10.6).

10.9 Предел огнестойкости узлов соединения элементов и опорных узлов деревянных конструкций, в том числе с применением металлических и неметаллических деталей и элементов, должен быть не ниже требуемого предела огнестойкости конструкции в целом.

Повышение предела огнестойкости деревянных элементов конструкции и узлов их соединения достигается путем увеличения размеров их сечения, применения средств огнезащиты или теплоизолирующих материалов и облицовок, в том числе из пиломатериалов.

10.10 Обеспечение требуемой огнестойкости металлических элементов конструкции и узлов соединения элементов конструкции, выполненных с применением металлических закладных деталей, может быть достигнуто средствами, аналогичными указанным в 10.9. При этом температура металла в местах соприкосновения с древесиной, во избежание ее возгорания к моменту времени, соответствующему требуемому пределу огнестойкости, не должна

превышать 270°C.

10.11 При определении огнестойкости соединений на клеенных стержнях, вследствие неравномерного распределения температур, расстояние от границы обугливания до клеевого шва между древесиной и клееным стержнем в зоне расчетной глубины склеивания к моменту времени, соответствующему требуемому пределу огнестойкости, должно быть не менее 20 мм.

10.12 В конструкциях составного или коробчатого сечения открытые (незамкнутые) зазоры между цельными элементами сечения не должны превышать 7 мм, а зазоры более 7 мм должны быть замкнуты продольными диафрагмами толщиной, обеспечивающей нераспространение огня в зазор в течение времени требуемого предела огнестойкости.

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ

10.13 Показателем пожарной опасности конструкций является класс их пожарной опасности, который следует определять по [ГОСТ 30403](#).

10.14 Древесина является горючим материалом. Незащищенная древесина относится к классу пожарной опасности элементов конструкции КЗ, независимо от времени воздействия огня и требуемого предела их огнестойкости.

10.15 Снижение пожарной опасности (повышение класса пожарной опасности до К0, К1, или К2) элементов конструкции из древесины достигается применением средств огнезащиты. Некоторые из средств огнезащиты, особенно конструкционные, увеличивают предел огнестойкости конструкций.

10.16 В качестве огнезащиты для древесины следует применять огнезащитные составы (далее - ОС) I и II групп огнезащитной эффективности, которую определяют путем маломасштабных лабораторных испытаний, а также сертифицированные составы, обеспечивающие требуемый класс пожарной опасности защищаемых конструкций, подтвержденный путем проведения огневых испытаний на пожарную опасность.

10.17 Данные для определения показателей пожарной опасности конструкций при использовании конкретных средств огнезащиты должны предоставлять поставщики средств огнезащиты.

10.18 Применение КДК во многих случаях связано с высокими требованиями к их внешнему виду, поэтому огнезащитные составы в этих случаях должны сохранять естественную текстуру древесины.

10.19 При выборе ОС следует учитывать данные о необходимости их периодической замены или восстановления и о недопустимости их применении в местах, исключающих выполнение этих операций, а также требования об их соответствии нормам применения отделочных материалов.

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ

10.20 В зависимости от состава и свойств ОС подразделяют на следующие виды:

- лаки огнезащитные, образующие на защищаемой поверхности тонкую прозрачную пленку;
- краски огнезащитные, образующие на защищаемой поверхности тонкую непрозрачную пленку;
- пасты, обмазки огнезащитные, образующие на защищаемой поверхности слой покрытия большей толщины, чем лаки и краски;
- составы пропиточные, в том числе огнебиозащитные;
- составы комбинированные огнезащитные, представляющие собой комплекс из двух или более видов ОС, нанесение каждого из которых на защищаемую поверхность осуществляют последовательно.

10.21 В зависимости от условий эксплуатации ОС по назначению подразделяют на следующие:

- на открытом воздухе или под навесом;
- в закрытом неотапливаемом помещении;
- закрытом отапливаемом помещении;
- иных специально оговоренных условиях.

10.22 ОС, в зависимости от устойчивости к воздействию агрессивных факторов, подразделяют на стойкие и нестойкие к агрессивной среде.

10.23 Пропиточные ОС подразделяют на составы, предназначенные для поверхностной и глубокой пропитки.

10.24 К применению допускаются ОС, которые прошли в установленном порядке сертификацию и полностью соответствуют требованиям технической документации.

10.25 Нанесение ОС осуществляют на подготовленную поверхность объектов огнезащиты с соблюдением указанной технологии и условий нанесения. Нанесение ОС на поверхности, ранее обработанные пропиточными, лакокрасочными и другими составами, в том числе ОС других марок, допускается при положительных результатах исследований на их совместимость.

10.26 ОС допускается применять с материалами (дополнительными покрытиями), обеспечивающими придание декоративного вида или атмосфероустойчивости огнезащитному слою. В этом случае огнезащитные характеристики должны быть определены для системы (огнезащитный слой плюс поверхностный слой), а рекомендуемый поверхностный материал указан в технической документации на средство огнезащиты.

10.27 ОС, срок службы огнезащитной обработки которыми установлен более 1 года, должны выдерживать испытания на устойчивость к старению. Контроль качества выполненных работ включает проверку состояния огнезащищенной поверхности (наличие дефектов и повреждений), соблюдения технологии нанесения, качественную оценку огнезащитной обработки.

Приложение А

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ *

* Измененная редакция, [Изм. N 1](#).

А.1 ДК подразделяют (классифицируют) по следующим основным признакам:

- функциональное назначение;
- условия эксплуатации;
- срок службы.

А.2 По функциональному назначению ДК подразделяют на классы с учетом уровня ответственности зданий и сооружений согласно [ГОСТ 27751](#) и вида и пролета конструкций.

Характеристики классов функционального назначения приведены в таблице А.1.

Для различных элементов зданий применяют различные классы функционального назначения.

Таблица А.1

--	--

Обозначение класса функционального назначения		Общая характеристика класса
1	1а	Несущие конструкции с пролетами более 100 м; мачты, башни и многоэтажные здания высотой более 60 м
	1б	Несущие конструкции для зданий музеев, спортивно-зрелищных объектов и торговых предприятий с массовым пребыванием людей, а также сооружений с пролетами более 60 м для конструкций из КДК и 40 м - из цельной древесины и древесных материалов; мачт и башен высотой более 40 м и многоэтажные здания высотой более 28 м
2	2а	Несущие конструкции любых форм, не вошедшие в другие классы
	2б	Конструкции стен зданий и сооружений различного назначения, не вошедшие в другие классы Конструкции покрытий и перекрытий пролетами не более 7,5 м Конструкции зданий из ДПК до трех этажей включительно
	2в	Конструкции стен зданий и сооружений различного назначения из клееного стенового бруса до трех этажей включительно
3		Конструкции теплиц, парников, мобильных зданий (сборно-разборные и контейнерного типа); складов временного содержания; бытовок вахтового персонала и других подобных сооружений с ограниченными сроками службы и пребывания в них людей
Примечания 1 Объекты с высоким уровнем ответственности, при проектировании и строительстве которых используют принципиально новые конструктивные решения, не прошедшие проверку в практике строительства и эксплуатации, должны быть отнесены к классу функционального назначения 1а. 2 Для сооружений 1-го класса, при проектировании которых использованы неапробированные ранее или неосвоенные производством конструктивные решения или для которых не существует надежных методов расчета, необходимо использовать данные экспериментальных исследований на моделях или натурных конструкциях.		

Таблица А.1. (Измененная редакция, [Изм. N 1, 3](#)).

А.3 В зависимости от условий эксплуатации конструкции относят к классам эксплуатации, учитывающим эксплуатационные параметры относительной влажности, температуры воздуха в зоне расположения конструкций, характерные условия эксплуатации (в закрытых или открытых условиях).

Определяющим параметром является эксплуатационная влажность древесины (таблица 1), которую условно можно принять равной равновесной влажности древесины (рисунок А.1).

Учет классов условий эксплуатации осуществляют для назначения коэффициентов условия работы к расчетным сопротивлениям древесины, выбора типа клеев и защитных материалов при проектировании конструкций, а также для выбора системы контроля качества при изготовлении конструкций.




Рисунок А.1 - Диаграмма равновесной влажности древесины

А.4 Примеры учета классов условий эксплуатации при проектировании и изготовлении конструкций приведены в таблице А.2.

Таблица А.2

Класс условий эксплуатации		Дополнительная характеристика условий эксплуатации конструкций	Особенность учета классов при расчете конструкций	Примечания
Основной класс	Подкласс			
1	1а	-	Эксплуатационная влажность древесины не превышает 12% $m_B = 1$	Применение КДК не допускается
	1б	-		
2	2.1	При нормальном режиме помещений	Эксплуатационная влажность древесины не превышает 15% $m_B = 0,9$	
	2.2	В неотапливаемых помещениях, под навесом и на открытом воздухе в сухой зоне влажности		
3	3.1	При влажном режиме отапливаемых помещений	Эксплуатационная влажность древесины не превышает 20% $m_B = 0,85$	
	3.2	В неотапливаемых помещениях, под навесом и на открытом воздухе в нормальной зоне влажности		
4	4а	4а.1	Эксплуатационная влажность древесины не превышает 20% $m_B = 0,85$	
		4а.2		
		4а.3		

			навесом и на открытом воздухе во влажной зоне влажности		
	46	46.1	При контакте с грунтом	Эксплуатационная влажность древесины может превышать 20% $m_B = 0,75$	
		46.2	В воде		

Таблица А.2. (Измененная редакция, [Изм. N 1, 2](#)).

А.5 Необходимые меры по обеспечению долговечности конструкций зданий и сооружений с учетом конкретных условий эксплуатации проектируемых объектов, а также расчетные сроки их службы должен определять генеральный проектировщик по согласованию с заказчиком. Примерные сроки службы сооружений приведены в таблице А.3.

Таблица А.3

Наименования объектов	Примерный срок службы, лет
Временные здания и сооружения (бытовки строительных рабочих и вахтового персонала, склады временные, летние павильоны и т.п.)	Не более 10
Сооружения, эксплуатируемые в условиях сильноагрессивных сред (сосуды и резервуары, трубопроводы предприятий нефтеперерабатывающей, газовой и химической промышленности, сооружения в условиях морской среды и т.п.)	Не менее 25
Здания и сооружения массового строительства в обычных условиях эксплуатации (здания жилищно-гражданского и производственного строительства)	Не менее 50
Уникальные здания и сооружения (здания основных музеев, хранилищ национальных и культурных ценностей, произведения монументального искусства, стадионы, театры, здания высотой более 75 м, большепролетные сооружения и т.п.)	100 и более

Приложение Б

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ДРЕВЕСИНЫ

Б.1 К древесине цельнодеревянных элементов и слоям клееных конструкций кроме требований [ГОСТ 8486](#) на пиломатериалы хвойных пород и [ГОСТ 9463](#) на круглые лесоматериалы следует предъявлять дополнительные требования:

а) ширина годичных слоев в древесине элементов и слоев классов К26 и К24 должна быть не более 5 мм, а содержание в них поздней древесины - не менее 20%;

б) в слоях клееных изгибаемых и растянуто-изогнутых элементов 1-го и 2-го сорта или классов прочности не ниже С24 для крайней растянутой зоны (на 0,15 высоты сечения) и в цельнодеревянных элементах толщиной 60 мм и менее, работающих на ребро при изгибе или на растяжение, не допускается сердцевина.

Б.2 В конструкциях из ДК с использованием клеенных стержней в слоях не допустимы компенсационные прорези.

Приложение В

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ, ЕЛИ И ДРЕВЕСИНЫ ИЗ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО ШПОНА LVL

В.1 Величину нормативного сопротивления материалов R^H , МПа, определяют из условия

$$R^H = R^{BP}(1 - 1,65\nu), \quad (B.1)$$

где R^{BP} - величина временной прочности материала (среднее значение распределения), МПа;

ν - коэффициент вариации показателей прочности по данным испытаний;

1,65 - квантиль в предполагаемой статистической функции распределения с обеспеченностью 0,95, для которой определяется нормативное сопротивление.

Временные и нормативные сопротивления устанавливают испытаниями при режиме нагружения А (таблица 4) при влажности древесины 12%.

В.2 Для древесины сосны и ели, отсортированной по сортам:

- временные и нормативные сопротивления приведены в таблице В.1, а для LVL - в таблице В.2;
- среднее значение модуля упругости вдоль волокон $E_{0, \text{ср}} = 10$ ГПа, нормативное значение - $E_{0, H} = 7$ ГПа;
- среднее значение модуля упругости поперек волокон $E_{90, \text{ср}} = 0,4$ ГПа, нормативное - $E_{90, H} = 0,28$ ГПа;
- среднее значение модуля сдвига $G_{\text{ср}} = 0,5$ ГПа.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

Таблица В.1

Вид напряженного состояния	$\frac{R^H}{R^{BP}}$, МПа, элементов классов/сорт			$\frac{R^H}{R^{BP}}$, МПа, чистой древесины
	K26/1	K24/2	K16/3	
1 Изгиб:				
а) при нагружении кромки	$\frac{26}{36}$	$\frac{24}{33}$	$\frac{16}{22}$	-
б) при нагружении пласти	$\frac{30}{42}$	$\frac{27}{37,5}$	$\frac{20}{28}$	$\frac{57}{80}$
2 Сжатие вдоль волокон	$\frac{25}{33}$	$\frac{23}{31}$	$\frac{15}{20}$	$\frac{33}{44}$
3 Растяжение вдоль волокон	$\frac{20}{34}$	$\frac{15}{25}$	-	$\frac{60}{100}$
4 Скалывание вдоль волокон	$\frac{3,6}{6}$	$\frac{3,2}{5}$	$\frac{3,2}{5}$	$\frac{4,56}{7}$
Примечания				
1 Размеры поперечных сечений испытываемых образцов пиломатериалов принимают в соответствии с их толщиной по сортаменту.				
2 Временные сопротивления следует определять по результатам испытаний согласно действующим нормам.				
3 Прочность древесины брусьев и круглых лесоматериалов допускается оценивать визуально по сортообразующим признакам и дополнительным требованиям приложения Г.				

4 Прочность слоев клееных конструкций и элементов цельнодеревянных конструкций, сращенных по длине на зубчатый шип, при испытаниях на изгиб и нагружении по пласти должна быть не ниже значений, указанных в пункте 1 б) для соответствующего класса (сорта).

В.3 Для бруса многослойного клееного из однонаправленного шпона LVL временные и нормативные сопротивления приведены в таблице В.2, средние значения упругих характеристик в таблице В.2а.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

Таблица В.2

N п.п.	Напряженное состояние	R^H / R^{EP} , МПа, для сортов классов прочности LVL		
		1/K45	2/K40	3/K35
1	Изгиб	45/61	40/53	35/47
2	Сжатие в плоскости листа вдоль волокон	37/49	35/47	32/42
3	Сжатие в плоскости листа поперек волокон	6,0/8,8	5,8/8,5	5,6/8,2
4	Сжатие из плоскости листа поперек волокон	3,0/4,4	2,8/4,1	2,8/4,1
5	Растяжение вдоль волокон	38/51	36/49	34/46
6	Растяжение поперек волокон в плоскости листа	0,9/1,4	0,9/1,4	0,9/1,4
7	Скалывание вдоль волокон поперек плоскости листа	4,9/7,0	4,7/6,8	4,7/6,8
8	Скалывание вдоль волокон в плоскости листа	3,8/5,3	3,6/5,0	3,4/4,7

Таблица В.2а

Упругая характеристика	Обозначение	Значение, МПа, для сортов/ классов прочности LVL		
		1/K45	2/K40	3/K35
1 Модуль упругости вдоль волокон	E_0	12000	11000	10000
2 Модуль упругости поперек волокон в плоскости листа вдоль волокон	E_{90}	500	450	400
3 Модуль сдвига в плоскости листа	G	700	600	500
4 Коэффициент Пуассона поперек волокон при напряжениях, направленных вдоль волокон	$\nu_{90,0}$	0,45	0,45	0,45
5 Коэффициент Пуассона вдоль волокон при напряжениях, направленных поперек волокон	$\nu_{0,09}$	0,018	0,018	0,018

Таблица В.2а. (Введена дополнительно, [Изм. N 2](#)).

В.4 Физико-механические характеристики конструкционных пиломатериалов, установленные для классов прочности С14, С16, С18, С20, С22, С24, С27, С30, С35, С40, С45 и С50, приведены в таблице В.3.

Таблица В.3

Наименование свойств	Обозначение свойств	Значение свойств для классов прочности									

		C14	C16	C18	C20	C22	C24	C27	C30	C35	C40	C45	C50
Прочность, МПа													
Нормативное значение при изгибе, 5-процентный квантиль	$R_{и,н}$	14	16	18	20	22	24	27	30	35	40	45	50
Модуль упругости, ГПа													
Среднее значение модуля упругости при изгибе	$E_{0,ср}$	7	8	9	9,5	10	11	11,5	12	13	14	15	16
Нормативное значение модуля упругости, 5-процентный квантиль	$E_{0,н}$	4,7	5,4	6,0	6,4	6,7	7,4	8,0	8,4	8,7	9,4	10,0	10,7
Плотность, кг/м ³													
Нормативное значение плотности, 5-процентный квантиль	$\rho_{н}$	290	310	320	330	340	350	370	380	400	420	440	460
Среднее значение плотности	$\rho_{ср}$	350	370	380	390	410	420	450	460	480	500	440	460
Прочность, МПа													
Растяжение вдоль волокон древесины	$R_{р,н}$	8	10	11	12	13	14	16	18	21	24	27	30
Растяжение поперек волокон	$R_{р90,н}$	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Сжатие вдоль волокон	$R_{с,н}$	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27	29
Сжатие поперек волокон	$R_{с90,н}$	2,0	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,3,1*	3,2
Скалывание вдоль волокон	$R_{ск,н}$	1,7	1,8	2,0	2,2	2,4	2,5	2,8	3,0	3,4	3,8	3,8	3,8
Жесткость, ГПа													
Среднее значение модуля упругости поперек волокон	$E_{90,ср}$	0,23	0,27	0,30	0,32	0,33	0,37	0,38	0,40	0,43	0,47	0,50	0,53
Среднее значение модуля сдвига	$G_{ср}$	0,44	0,50	0,56	0,59	0,63	0,69	0,72	0,75	0,81	0,88	0,94	1,00

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

В.5 Физико-механические характеристики ДК, установленные для классов прочности К20, К24, К26, К28, К32 и К36, приведены в таблице В.4.

Таблица В.4

Наименование свойств	Обозначение	Значение свойств для классов прочности				
		K20	K24	K28	K32	K36
Прочность, МПа						

Нормативное значение при изгибе, 5%-ный квантиль	$R_{и, н}$	20	24	28	32	36
Модуль упругости, ГПа						
Среднее значение модуля упругости при изгибе	$E_{0, ср}$	9,0	11,5	12,6	13,7	14,7
Нормативное значение модуля упругости, 5%-ный квантиль	$E_{0, н}$	7,0	9,4	10,2	11,1	11,9
Плотность, кг/м ³						
Нормативная плотность, 5%-ный квантиль	$\rho_{н}$	335	380	410	430	450
Прочность, МПа						
Растяжение вдоль волокон	$R_{р, н}$	16,0	19,2	22,3	25,6	28,0
Растяжение поперек волокон	$R_{р90, н}$	0,50				
Сжатие вдоль волокон	$R_{с, н}$	20	24	28	32	36
Сжатие поперек волокон	$R_{с90, н}$	2,5				
Скалывание вдоль волокон	$R_{ск, н}$	3,5				
Модуль упругости, ГПа						
Среднее значение модуля упругости поперек волокон	$E_{90, ср}$	0,30				
Среднее значение модуля сдвига	$G_{ср}$	0,65				

Таблица В.4. (Измененная редакция, [Изм. N 1, 2](#)).

В.6 Средние величины модулей упругости и сдвига строительной фанеры в плоскости листа E_{ϕ} и G_{ϕ} и коэффициенты Пуассона ν_{ϕ} следует принимать по таблице В.5.

Таблица В.5

Вид фанеры	Модуль упругости E_{ϕ} , ГПа	Модуль сдвига G_{ϕ} , ГПа	Коэффициент Пуассона ν_{ϕ}
1 Фанера клееная березовая марки ФСФ сортов В/ВВ, В/С, ВВ/С семислойная и пяτισлойная:			
вдоль волокон наружных слоев	9	0,75	0,085
поперек волокон наружных слоев	6	0,75	0,065
под углом 45° к волокнам	2,5	3	0,6
2 Фанера клееная из древесины лиственницы марки ФСФ сортов В/ВВ и ВВ/С семислойная:			
вдоль волокон наружных слоев	7	0,8	0,07
поперек волокон наружных слоев	5,5	0,8	0,06
под углом 45° к волокнам	2	2,2	0,6
3 Фанера бакелизированная марки ФБС:			
вдоль волокон наружных слоев	12	1	0,085
поперек волокон наружных слоев	8,5	1	0,065
под углом 45° к волокнам	3,5	4	0,7
Примечание - Коэффициент Пуассона ν_{ϕ} указан для направления перпендикулярно оси, вдоль которой определен модуль упругости E_{ϕ} .			

В.6, Таблица В.5 (Введены дополнительно, [Изм. N 2](#)).

Приложение Г

ПЛОТНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Г.1 Для определения собственного веса конструкций плотность древесины различных пород следует принимать по таблице Г.1.

Таблица Г.1

Порода древесины	Плотность древесины, кг/м ³ , в конструкциях для условий эксплуатации по таблице 1	
	1 и 2	3 и 4
Хвойные:		
лиственница	650	800
сосна, ель, кедр, пихта	500	600
Твердые лиственные:		
дуб, береза, бук, ясень, клен, граб, акация, вяз и ильм	700	800
Мягкие лиственные:		
осина, тополь, ольха, липа	500	600

Таблица Г.1 (Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

Г.2 Плотность свежесрубленной древесины хвойных и мягких лиственных пород следует принимать равной 850 кг/м³, твердых лиственных пород - 1000 кг/м³.

Г.3 Плотность клееной древесины и ДПК следует принимать как неклееной.

(Измененная редакция, [Изм. N 3](#)).


Г.4 Плотность обычной фанеры следует принимать равной плотности древесины шпонов, а бакелизированной - 1000 кг/м³.

Г.5 Плотность древесины из однонаправленного шпона 500-600 кг/м³ зависит от породы древесины шпонов.

Приложение Д


ГРАФИКИ ДЛЯ РАСЧЕТА ФАНЕРНЫХ СТенок БАЛОК И ПЛИТ

При проверке прочности и устойчивости стенок двутавровых и коробчатых балок расчетное сопротивление фанеры растяжению под углом $\alpha R_{ф.р.а}$ следует принимать по графику на рисунке Д.1, коэффициенты k_k и k_t - по графикам рисунков Д.2 и Д.3.




а) - семислойной; б) - пятислойной

Рисунок Д.1 - Графики для определения расчетных сопротивлений при растяжении под углом к волокнам наружных слоев березовой фанеры марки ФСФ



1 - для бакелизированной фанеры марок ФБС и ФБСВ толщиной 7 мм и более; 2 - для березовой фанеры марки ФСБ толщиной 8 мм и более. В выражении $\gamma = a/h_{ст}$ a - расстояние между ребрами жесткости балки; $h_{ст}$ - высота стенки между внутренними гранями полок

Рисунок Д.2 - Графики для определения коэффициента k_H при расположении волокон в наружных слоях фанеры вдоль пролета



1-А - для бакелизированной фанеры марок ФБС и ФБСВ толщиной 7 мм и более при направлении волокон наружных слоев параллельно малой стороне панели; 1-Б - для бакелизированной фанеры марок ФБС и ФБСВ толщиной 7 мм и более при направлении волокон наружных слоев перпендикулярно малой стороне панели; 2-А, 2-Б - то же, для березовой фанеры марки ФСФ толщиной 8 мм и более

Рисунок Д.3 - Графики для определения k_T

Приложение Е

ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА СЖАТЫХ, ИЗГИБАЕМЫХ И СЖАТО-ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Е.1 Значение коэффициента k_{Φ} , учитывающего переменность высоты сечения, для расчетов на устойчивость плоской формы деформирования изгибаемых элементов принимается по таблице Е.1.

Таблица Е.1

Форма эпюры моментов	Коэффициент k_{Φ}	
	при закреплении только по концам участка l_p	при закреплении по концам и по растянутой от момента M кромки
	1	1

	$1,13-0,13\alpha$ $0 \leq \alpha \leq 1$	$1,13-0,13\alpha$ $0 \leq \alpha \leq 1$
	$1,13-\alpha \times (0,12+0,02\alpha)$ $-2 \leq \alpha \leq 0$	$1,13-\alpha \times (0,12+0,02\alpha)$ $-2 \leq \alpha \leq 0$
	$1,35-0,35\alpha$ $0 \leq \alpha \leq 1$	$1,35-0,35\alpha$ $0 \leq \alpha \leq 1$
	$1,35-0,35\alpha$ $-1 \leq \alpha \leq 0$	$4/(3+\alpha)$ $-1 \leq \alpha \leq 0$
	$1,35+1,45(c/l_p)^2$	$1,35+0,3(c/l_p)$
	$1,75-0,75\alpha$ $0 \leq \alpha \leq 1$	$3/(2+\alpha)$ $0 \leq \alpha \leq 1$
	$1,75-0,75\alpha$ $-1 \leq \alpha \leq 0$	$3/(2+\alpha)$ $-2 \leq \alpha \leq 0$
	2,54	2,32
	$1,13-\alpha \times (1,4+1,27\alpha)$ $-1 \leq \alpha \leq 0$	$1,13-\alpha \times (0,57+0,2\alpha)$ $-1 \leq \alpha \leq 0$

Е.2 Значение коэффициента $k_{жN}$ для расчета сжатых и сжато-изгибаемых элементов с переменной высотой и постоянной шириной сечения принимается по таблице Е.2.









Таблица Е.2

Условия опирания элементов	$k_{жN}$ при проверке	

	элементов прямоугольно сечения		элементов двутаврового и коробчатого сечений с постоянной высотой поясов	
	В ПЛОСКОСТИ yz	В ПЛОСКОСТИ xz	В ПЛОСКОСТИ yz	В ПЛОСКОСТИ xz
	$(0,4+0,6\beta)\beta$	$0,4+0,6\beta$	β	1
	$0,07+0,93\beta$	$0,66+0,34\beta$	$0,35+0,65\beta$	1

Е.3 Значение коэффициентов $k_{жМ}$ для расчетов на устойчивость плоской формы деформирования сжато-изгибаемых элементов с переменной высотой и постоянной шириной сечения принимается по таблице Е.3.

Таблица Е.3

Формы эпюры моментов	$k_{жМ}$	
		
	$\beta^{1/2}$	$\beta^{1/2}$
	$\frac{1}{\beta^{3-d}}$	$\beta^{1/2}$
	$\frac{1}{\beta^{3-d}}$	$\beta^{1/2}$
	$\frac{1}{\beta^{2+2C/l_p}}$	$\frac{1}{\beta^{3-2C/l_p}}$
	$\beta^{1/2}$	$\beta^{2/5}$
	$\beta^{1/4}$	$\beta^{1/2}$

Е.4 Значения коэффициентов k и c для вычисления прогибов балок с учетом переменности сечения и деформаций сдвига принимать по таблице Е.4.

Таблица Е.4

Поперечное сечение балки	Расчетная схема	k	c
Прямоугольное		β	0
Прямоугольное		$0,23+0,77 \beta$	$16,4+7,6 \beta$
Прямоугольное		$0,5 \alpha + (1-0,5 \alpha) \beta$	$[45 - 24 \alpha (1 - \beta) + 3 \beta] \times \frac{1}{3 - 4 \alpha^2}$
Прямоугольное		$0,15+0,85 \beta$	$15,4+3,8 \beta$
Двутавровое		$0,4+0,6 \beta$	$(45,3+6,9 \beta) \gamma$
Прямоугольное		$0,23+0,77 \beta + 0,6 \alpha (1 - \beta)$	$[8,2+2,4(1-\beta) \pm 3,8 \beta] \times \frac{1}{(2+\alpha)(1-\alpha)}^*$
Прямоугольное		$0,35+0,65 \beta$	$5,4+2,6 \beta$
Примечание - γ - отношение площади поясов к площади стенки двутавровой балки (высота стенки принимается между центрами тяжести поясов).			

* Формула соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Приложение Ж (Исключено, [Изм. N 2](#)).

Приложение И

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ПО ГЛАВНЫМ ПЛОЩАДКАМ ПРИОПОРНЫХ УЧАСТКОВ КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК

И.1 Приопорные участки клееных деревянных балок с соотношением $h/b \geq 4$, а также участки в местах действия сосредоточенных сил, кроме требований разделов 6 и 7, должны быть рассчитаны на прочность по главным площадкам с учетом всех компонент плоского напряженного состояния по формуле

$$\sigma_1 = 0,5 \cdot \left[\sigma_x + \sigma_y + \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2} \right] \leq R_{px}, \quad (\text{И.1})$$

где σ_1 - значение главного растягивающего напряжения;

σ_x , σ_y и τ_{xy} - компоненты плоского напряженного состояния;

$R_{p\alpha}$ - расчетное значение сопротивления древесины при растяжении под углом α к направлению волокон, определяемое по 6.6.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

И.2 Угол наклона α направления главного растягивающего напряжения σ_1 к волокнам древесины следует вычислять по формулам:

$$\alpha = \begin{cases} 0,5 \arctg[2 \cdot \tau_{xy} / (\sigma_x - \sigma_y)] & \text{при } \sigma_x - \sigma_y > 0 \\ 45^\circ & \text{при } \sigma_x - \sigma_y = 0 \\ 0,5 \cdot \{180^\circ + \arctg[2 \cdot \tau_{xy} / (\sigma_x - \sigma_y)]\} & \text{при } \sigma_x - \sigma_y < 0 \end{cases} \quad (\text{И.3})$$

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

И.3 Величину наибольших нормальных растягивающих поперек волокон древесины напряжений σ_y в приопорных зонах и в окрестностях действия сосредоточенных поперечных сил P следует определять численным методом либо рассчитывать по формуле

$$\sigma_y = \sigma_{y90} = 2P\eta_1 / bh, \quad (\text{И.4})$$

где P - сосредоточенная сила (опорная реакция балки, давление от подвешного оборудования, усилие сжатия в стойке фермы и т.д.);

η_1 - ордината положительной части кривой распределения нормальных напряжений σ_y от единичной сосредоточенной силы (рисунок И.1);

b - ширина поперечного сечения элемента;

h - высота поперечного сечения элемента.


Ординату η_1 в интервале $-0,25h_{\text{оп}} \leq y \leq +0,25h_{\text{оп}}$ рассчитывают по формуле

$$\eta_1 = \left(\frac{y}{h_{\text{оп}}} \right)^3 + 0,1 \left(\frac{y}{h_{\text{оп}}} \right)^2 + 0,016, \quad (\text{И.5})$$

где y - расстояние до нейтрального слоя.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

И.4 При передаче поперечной силы не по кромке элемента, а по части высоты торца нормальное напряжение σ_y , растягивающее древесину, умножают на коэффициент 1,4.

Рисунок И.1 - Схема распределения напряжений σ_y в приопорной зоне балки

И.5 В том случае, когда условие (И.1) не выполняется, необходима установка клеенных или винченных стержней под углом $\beta=40-45^\circ$ к волокнам древесины. Величину главного растягивающего усилия, воспринимающего наклонными стержнями, рассчитывают по формуле

$$N_p = 2(\sigma_1 - 0,8R_{p\alpha})bh. \quad (\text{И.6})$$

Вклеенные или винченные стержни должны устанавливать с одинаковым шагом на длине опасной зоны, равной $0,7h_{\text{оп}}$, отстоящей от оси опоры на расстоянии, равном $h_{\text{оп}}$. Первый наклонный стержень должен быть установлен на расстоянии $x = h_{\text{оп}} + 0,1h_{\text{оп}}$ от оси опоры. Длина анкеровки стержней не должна быть менее $0,7h_{\text{оп}} / \cos \beta$.

Приложение К

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОЩАТЫХ ФЕРМ С СОЕДИНЕНИЯМИ В УЗЛАХ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ ПЛАСТИНАХ

К.1 Расчетная схема дощатых ферм с соединениями в узлах на МЗП предполагает шарнирное закрепление элементов решетки к неразрезным поясам. Стыкование досок поясов по длине - шарнирное, вне зоны узлов крепления решетки.

К.2 Высоту ферм рекомендуется принимать не менее $1/5$ пролета. При меньшей высоте ферм расчет необходимо выполнять с учетом линейной податливости стержней в узлах. При этом в расчете следует учитывать, что при усилиях, соответствующих расчетной несущей способности соединений, деформации стержней в узлах составляют 1,5 мм.

К.3 Пояса ферм рассчитывают как сжато-изгибаемые и растянуто-изгибаемые элементы. Элементы решетки допускается рассматривать как центрально-сжатые и центрально-растянутые. Ослабление сечения гнездами от зубьев МЗП не учитывают.

К.4 Расчетная несущая способность соединений на МЗП на сдвиг зависит от типа пластин с заданной геометрией зубьев. Высота зубьев рекомендуется не более 12-кратной толщины пластины. Толщина стальной пластины составляет от 1 до 2 мм. Расчетную несущую способность соединений R на сдвиг определяют по результатам испытаний образцов с конкретными типами МЗП на 1 мм^2 поверхности пластины, в зависимости от угла наклона оси пластины к действующему усилию α и от угла наклона оси пластины к направлению волокон древесины β .

Вследствие различной перфорации пластин при выштамповке зубьев разной формы расчетные характеристики МЗП при растяжении R_p и срезе $R_{ср}$ при различном направлении усилия к оси пластин α определяют по результатам испытаний образцов.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

К.5 Условие прочности соединений при растяжении

$$N < 2RF, \quad (K.1)$$

где N - нормальное усилие в стержне;

R - расчетная несущая способность соединения на 1 мм²;

F - расчетная площадь поверхности МЗП с одной стороны стыка, определяемая за вычетом площадей участков пластин в виде полос шириной 10 мм, примыкающих к линиям сопряжения элементов фермы.

(Измененная редакция, [Изм. N 1, 3](#)).

К.6 Условие прочности МЗП при растяжении

$$N_p = 2R_p b, \quad (K.2)$$

где R_p - расчетная несущая способность 1 мм пластины на растяжение;

b - размер пластины в направлении, перпендикулярном направлению усилия, без учета перфорации.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

К.7 Условие прочности МЗП при срезе

$$Q = 2R_{cp} l_{cp}, \quad (K.3)$$

где Q - сдвигающее усилие в узле;

R_{cp} - расчетная несущая способность 1 мм пластины на срез;

l_{cp} - длина среза сечения пластины без учета перфорации.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

К.8 При совместном действии на пластину усилий среза и растяжения должно быть выполнено условие


$$\left(\frac{N}{2R_p b} \right)^2 + \left(\frac{Q}{2R_{cp} l_{cp}} \right)^2 \leq 1. \quad (K.4)$$

Приложения Л, М (Исключены, [Изм. N 2](#)).

Приложение Н

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Н.1 Пример защиты КДК от увлажнения и биоразрушения в местах пересечений ограждающих конструкций (стен, перекрытий, покрытий) представлен на рисунках Н.1, Н.2.



а) - с утеплением зазоров плитным утеплителем; б) - то же, заливочным пенополиуретаном (ППУ); в) - с вентилируемым зазором

1 - наружная стена; 2 - несущая КДК; 3 - влагоизоляционный бандаж; 4 - поверхность, обработанная антисептиком; 5 - спаренная несущая КДК; 6 - клеенный металлический стержень; 7 - деревянный брус сечением 40×40 мм; 8 - монтажная пена; 9 - плитный утеплитель; 10 - заливочный ППУ; 11 - самоклеющаяся герметизирующая лента; 12 - нащельник

Рисунок Н.1 - Узлы пересечения несущей КДК наружной стены отапливаемого здания





Рисунок Н.2 - Узел (в плане) пересечения несущей КДК спаренного сечения наружной стены отапливаемого здания с вентилируемым зазором

ПАРАМЕТРЫ ШУРУПОВ И ГЛУХАРЕЙ

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов



а) - глухарь; б), в), г) - шурупы с полукруглой, потайной и полупотайной головками

Рисунок П.1 - Балка композитного сечения

П.2 Резьбовую часть шурупов изготавливают цилиндрической или конической, которая должна иметь на конце заостренную часть (буравчик). Для шурупов наружный диаметр резьбы, а с конической резьбовой частью наибольший наружный диаметр резьбы должен быть равен номинальному диаметру шурупа.

П.3 Конструктивные параметры винтов приведены в таблице П.1.

Таблица П.1

Наружный диаметр резьбы, мм	3,5	4	5	6	8	10	12	16	20
Внутренний диаметр резьбы, мм	2,4	2,8	3,5	4,2	5,6	7,0	9,0	12,0	15,0
Шаг резьбы, мм	1,5	1,75	2,0	2,5	3,5	4,5	5,0	6,0	7,0

Приложение Р

ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Таблица Р.1

Обозначение	Наименование
Усилия от внешних нагрузок и воздействий в поперечном сечении элемента	
M	Изгибающий момент
N	Продольная сила
Q	Поперечная сила
Характеристики материалов	
$R_{\text{и}}$	Расчетное сопротивление древесины изгибу вдоль волокон
$R_{\text{с}}$	Расчетное сопротивление древесины сжатию вдоль волокон
$R_{\text{р}}$	Расчетное сопротивление древесины растяжению вдоль волокон
$R_{\text{см}}$	Расчетное сопротивление древесины смятию вдоль волокон
$R_{\text{ск}}$	Расчетное сопротивление древесины сдвигу вдоль волокон
$R_{\text{с90}}$	Расчетное сопротивление древесины сжатию поперек волокон
$R_{\text{р90}}$	Расчетное сопротивление древесины растяжению поперек волокон
$R_{\text{см90}}$	Расчетное сопротивление древесины смятию поперек волокон
$R_{\text{ск}}^{\text{ср}}$	Расчетное сопротивление древесины скалыванию вдоль волокон
$R_{\text{ск90}}$	Расчетное сопротивление древесины сдвигу поперек волокон
$R_{\text{см}\alpha}$	Расчетное сопротивление древесины смятию под углом к волокнам
$R_{\text{ск}\alpha}$	Расчетное сопротивление древесины сдвигу под углом к волокнам
$R_{\text{ф.р}}$	Расчетное сопротивление фанеры растяжению в плоскости листа
$R_{\text{ф.с}}$	Расчетное сопротивление фанеры сжатию в плоскости листа
$R_{\text{ф.и}}$	Расчетное сопротивление фанеры изгибу в плоскости листа
$R_{\text{ф.ск}}$	Расчетное сопротивление фанеры скалыванию в плоскости листа
$R_{\text{ф.ср}}$	Расчетное сопротивление фанеры срезу перпендикулярно плоскости листа
$R_{\text{ф.с90}}$	Расчетное сопротивление фанеры сжатию перпендикулярно плоскости листа
$R_{\text{ф.см90}}$	Расчетное сопротивление фанеры смятию перпендикулярно плоскости листа
$R_{\text{д.ш}}^{\text{и}}$	Расчетное сопротивление древесины однонаправленного шпона изгибу вдоль волокон
$R_{\text{д.ш}}^{\text{с}}$	Расчетное сопротивление древесины однонаправленного шпона сжатию вдоль волокон
$R_{\text{д.ш}}^{\text{р}}$	Расчетное сопротивление древесины однонаправленного шпона растяжению вдоль волокон
$R_{\text{д.ш}}^{\text{см}}$	Расчетное сопротивление древесины однонаправленного шпона смятию вдоль волокон
$R_{\text{д.ш}}^{\text{ск}}$	Расчетное сопротивление древесины однонаправленного шпона сдвигу вдоль волокон
E_0, E	Модуль упругости древесины и фанеры вдоль волокон
E_{90}	Модуль упругости древесины и фанеры поперек волокон
$E_{\text{ф}}$	Модуль упругости фанеры

E^I	Модуль упругости древесины в расчетах несущих конструкций (кроме опор ЛЭП) на устойчивость и по деформированной схеме
E_{Φ}^I	Модуль упругости фанеры в расчетах несущих конструкций (кроме опор ЛЭП) на устойчивость и по деформированной схеме
$G_{0,90}, G$	Модуль сдвига древесины относительно осей, направленных вдоль и поперек волокон
G_{Φ}	Модуль сдвига фанеры
G_{Φ}^I	Модуль сдвига фанеры в расчетах несущих конструкций (кроме опор ЛЭП) на устойчивость и по деформированной схеме
$\nu_{90,0}$	Коэффициент Пуассона древесины поперек волокон при напряжениях, направленных вдоль волокон
$\nu_{0,90}$	Коэффициент Пуассона древесины вдоль волокон при напряжениях, направленных поперек волокон
ν_{Φ}	Коэффициент Пуассона фанеры
m	Коэффициент приведения к древесине
m_a	Коэффициент, учитывающий влияние пропитки антипиренами
m_b	Коэффициент, учитывающий высоту сечения
m_B	Коэффициент условий эксплуатации конструкций
m_{TK}	Коэффициент, учитывающий радиус кривизны
m_D	Коэффициент, учитывающий длительную нагрузку
m_H	Коэффициент, учитывающий время длительности нагрузки
m_O	Коэффициент, учитывающий ослабления сечения растянутых и изгибаемых элементов
m_{II}	Коэффициент перехода для расчетных сопротивлений сосны к соответствующим величинам других пород древесины
m_{cII}	Коэффициент, учитывающий толщину слоя
$m_{c.c}$	Коэффициент, учитывающий срок службы
m_T	Коэффициент температурных условий
T	Расчетная несущая способность связи
Геометрические характеристики	
F	Площадь поперечного сечения элемента
$F_{расч}$	Расчетная площадь поперечного сечения элемента
$F_{нт}$	Площадь поперечного сечения элемента нетто
$F_{бр}$	Площадь поперечного сечения элемента брутто
$F_{см}$	Расчетная площадь смятия
$F_{ск}$	Расчетная площадь скалывания
b	Ширина поперечного сечения
d	Номинальный диаметр стержней арматурной стали, анкеров, болтов, гвоздей, шурупов и др.
h	Высота поперечного сечения
I	Момент инерции поперечного сечения элемента
$I_{нт}$	Момент инерции поперечного сечения элемента нетто
$I_{бр}$	Момент инерции поперечного сечения элемента брутто

$I_{пр}$	Приведенный момент инерции поперечного сечения элемента
l	Пролет, длина элемента
l_0	Расчетная длина элемента
$l_{см}$	Длина площадки смятия
r	Радиус инерции сечения
S	Статический момент поперечного сечения элемента
$S'_{бр}$	Статический момент брутто сдвигаемой части поперечного сечения элемента
W	Момент сопротивления поперечного сечения элемента
$W_{расч}$	Расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента
$W_{пр}$	Приведенный момент сопротивления поперечного сечения элемента
Прочие основные характеристики	
ξ	Коэффициент, учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие прогиба элемента
φ	Коэффициент продольного изгиба
λ	Гибкость элемента
f	Прогиб элемента
$n_{ш}$	Расчетное число швов в элементе
k_c	Коэффициент податливости соединений

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Федеральный закон от 22 июня 2008 г.* [N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"](#)

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: от 22.07.2008 г. - Примечание изготовителя базы данных.

УДК 624.011.1.04(083.74)

ОКС 91.040.01

Ключевые слова: деревянные конструкции, конструкции деревянные клееные (КДК), древесина перекрестноклееная (ДПК), древесина слоистая из шпона (LVL), сорт, класс прочности, нормативное сопротивление, расчетное сопротивление, модуль упругости, несущая способность, нагель, винт, клеенный стержень, скорость обугливания, предел огнестойкости

(Измененная редакция, [Изм. N 1, 2, 3](#)).

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"